

**Arbeitshygieneinspektion
des Rates des Bezirkes Schwerin
Direktor: MR Dr. med. H. Meubrink**

Asbestkatalog

Asbesthaltige Produkte und Substitutionsmöglichkeiten

**2. überarbeitete Auflage
Schwerin, 1981**

**Bestätigt: Ministerium für Gesundheitswesen, Abt. Gesundheitsschutz
in den Betrieben und Arbeitshygieneinspektion**

Autoren:

Dipl.-Phys. H. Kröger

MR Dr. med. H. Meubrink

Dipl.-Phys. G. Reichel

Ing. W.-D. Saß

Arbeitshygieneinspektion des Rates des Bezirkes Schwerin

Dipl.-Phys. H. Karsten

Arbeitshygieneinspektion des Rates der Stadt Magdeburg

Allen Betrieben, die mit großem Interesse und aktiver Unterstützung zum Gelingen dieses Kataloges beigetragen haben, möchten wir unseren Dank aussprechen. Gleichfalls bedanken wir uns für die vielen Hinweise, die wir von den Kollegen der Zentralen Arbeitsgemeinschaft "Technische Arbeitshygiene" der Gesellschaft für Arbeitshygiene und Arbeitsschutz in der DDR, der Zentralstelle für Staubbekämpfung im Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR, den Arbeitshygieneinspektionen und anderen arbeitshygienischen sowie wissenschaftlich-technischen Einrichtungen erhalten haben.

Nur mit ihrer Unterstützung war es uns möglich, mit dieser 2. überarbeiteten Auflage einen nahezu vollständigen Überblick über asbesthaltige Produkte und deren Einsatzgebiete sowie den gegenwärtigen Stand der Asbestsubstitution zu geben.

Vorbemerkungen

Der Umfang des Einsatzes von Asbest ist auf Grund seiner günstigen Eigenschaften, wie hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit, Säure- und Laugenfestigkeit, Elastizität und Formbeständigkeit, in den letzten Jahrzehnten sprunghaft gestiegen. Die Weltproduktion erreicht z.Z. ca. 5 Millionen Tonnen pro Jahr, wovon in der DDR gegenwärtig etwa 56 000 Tonnen Rohasbest eingesetzt bzw. zu einer Vielzahl von Produkten verarbeitet werden.

Über 90 % der Weltproduktion entfallen auf den Chrysotilasbest, auch Serpentinasbest genannt. Daneben werden aus der Gruppe der Amphibolasbeste besonders Krokydolith (Blauasbest) und in geringem Umfang Amosit und Antophyllit produziert. In der DDR beschränkt sich der Asbesteinsatz fast ausschließlich auf Chrysotilasbest. Die Verwendung von Krokydolith ist verboten.

Die breite Anwendung in fast allen Wirtschaftszweigen hat in den letzten Jahren weltweit zu einer beträchtlichen Zunahme der durch Asbest verursachten Erkrankungen geführt, die durch die fibrogene und kanzerogene Wirkung des eingeatmeten Asbestfeinstaubes hervorgerufen werden. Die fibrogene Wirkung führt beim Vorliegen erhöhter Staubkonzentrationen und nach entsprechend langen Expositionszeiten zu einer bindegewebigen Umwandlung des Lungengewebes mit erheblicher Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems (BK-Nr. 41 - Asbestose). Dagegen kann die der Faserstruktur zugeschriebene kanzerogene Wirkung schon nach geringfügiger Asbeststaubexposition zum Bronchialkarzinom oder zu Mesotheliomen führen (BK-Nr. 93 - Bösartige Neubildungen durch Asbest).

Die zunehmenden Kenntnisse über die Gesundheitsgefahren einschließlich der Entwicklung der durch asbesthaltige Stäube verursachten Berufskrankheiten (BK) führten in den letzten Jahren in vielen Ländern zu strengen arbeitshygienischen und arbeitsmedizinischen Vorschriften sowie Verwendungseinschränkungen für Asbest.

In der DDR wurden in der Asbestvorschrift grundlegende Forderungen zur Einschränkung der Asbeststaubexposition festgelegt. Eine prinzipielle Festlegung beinhaltet der Abschnitt 1 der Asbestvorschrift, worin es u.a. heißt: "Die Verwendung von Asbest und asbesthaltigen Materialien ist soweit wie möglich einzuschränken. Der Betriebsleiter hat den Nachweis zu erbringen, daß der Einsatz oder die Verwendung von Asbest oder asbesthaltigen Materialien aus technischen oder technologischen Gründen notwendig und ein Ersatz durch andere, ungefährliche Materialien nicht möglich ist."

Der Nachweis ist der zuständigen Arbeitshygieneinspektion (AHI) des Rates des Bezirkes in Abständen von mindestens 2 Jahren vorzulegen.

Auch bei der Einführung von asbesthaltigen Materialien in die Produktion ist die Zustimmung der zuständigen AHI einzuholen.

Darüberhinaus wurde die Anwendung von Asbest und asbesthaltigen Materialien für Wärme- und Schallisoliierungen, als Hitzeschutzunterlagen sowie der zweckentfremdete Einsatz von ausschließlich für den Feuerschutz hergestellten Produkten verboten. Ebenfalls wurde ein Verbot für das Spritzisolieren mit asbesthaltigen Materialien ausgesprochen.

Zusätzlich wird z.Z. die TGL 30058/02 mit dem Ziel überarbeitet, durch Erweiterung und Konkretisierung der Verwendungsbeschränkungen den Asbest-einsatz weiter zu reduzieren und durch höhere Schutzanforderungen die Gesundheitsgefahren an den Arbeitsplätzen mit Asbestexposition auf ein Minimum einzuschränken.

Zur Durchsetzung dieser Forderungen wurde mit dem vorliegenden Asbest-katalog ein Arbeitsmittel geschaffen. Er ermöglicht es den Anwendern, die Fragen der Asbestsubstitution mit höherer Qualität zu bearbeiten. Im ersten Teil des Kataloges wird den Betrieben, den wirtschaftsleitenden Organen, den Inspektionseinrichtungen sowie den Betriebsärzten, insbe-sondere zur Reduzierung der noch bestehenden Dunkelziffer bei der Erfas-sung von Exponierten gegenüber asbesthaltigen Stäuben, ein zusammenhängender Überblick über asbesthaltige Produkte, deren Asbestgehalt, Hersteller und Einsatzgebiete gegeben. Bei den Angaben zum Asbestgehalt handelt es sich hier um Durchschnittswerte. Der Katalog ist damit auch ein Hilfsmittel zur qualitativen Erfassung der arbeitshygienischen Bedingungen, so daß bei Kenntnis der Asbestexposition gezielt Maßnahmen zur Durchsetzung des Ge-sundheitsschutzes der Werktätigen einschließlich arbeitsmedizinischer Tauglichkeit- und Überwachungsuntersuchungen eingeleitet werden können.

Ausgehend von der Tatsache, daß die Substitution des Asbestes durch asbest-freie Materialien der effektivste Weg zur Bekämpfung der arbeitsbedingten Erkrankungen ist, werden im 2. Teil des Kataloges insbesondere den Techno-logen, Projektanten, Konstrukteuren, Mitarbeitern von Forschungsabteilungen, aber auch den Inspektionsorganen konkrete Möglichkeiten zum Asbestaustausch angegeben.

Es handelt sich einerseits um praxiserprobte Lösungen, andererseits sind es Anregungen, die Forschungsarbeit auf diesem Gebiet zu intensivieren, Standards und technische Abnahmevorschriften dem aktuellen Erkenntnisstand anzupassen und die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Anwendern zu verbessern.

Zusätzlich werden für die asbesthaltigen Materialien, für die zum gegen-wärtigen Zeitpunkt keine bzw. nicht ausreichend Substitute zur Verfü-gung stehen, entsprechend TGL 30058 grundsätzliche Verarbeitungshinweise zur Einschränkung der Asbeststaubexposition gegeben.

Der Katalog erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten die Anwender des Kataloges um kritische Hinweise und um Mitarbeit bei der Erweiterung und Überarbeitung.

Teil I: ASBESTHALTIGE PRODUKTE.

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
1. Asbesthaltige Baumaträillen					
1.1. Asbestzementerzeugnisse	12 - 16 %				
- Ebene Asbestzementplatten	12 - 16 %				
ungepreßte Platten "baufanit" nach TGL 22896/01		VEB Asbestzement- werk Porschendorf 8351 Porschendorf	Wand- u. Deckenverklei- dungen im Innenausbau Unterlagen beim Trans- port heißer Medien	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	Lieferung erfolgt in verschiedenen Abmes- sungen entsprechend TGL 22896/01
		VEB Asbestzement- werk "O. Grotewohl" Magdeburg BT Gardlegen BA Mieste 3572 Mieste	Glasindustrie		
gepreßte Platten "baufanit" nach TGL 22896/01 unbeschichtet		VEB Asbestzement- werk Porschendorf 8351 Porschendorf	Außenverkleidung von Bauwerken und Gebäuden z.B. Balkon- u. Fassa- denverkleidung Dacheindeckung	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	Sortiment: großformatige Platten kleinformative Pla- tten kleinformative Fassadenplatten

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
kleinformatige gepreßte Platten "baufanit" nach TGL 22896/10		VEB Asbestzementwerk Porschendorf 8351 Porschendorf	Außenverkleidung von Bauwerken und Gebäuden Dacheindeckung	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	Lieferung erfolgt in verschiedenen Maßen nach TGL 22896/10
gepreßte Platten "baufanit" "baufanit" oberflächenbeschichtet	12 - 16 %	VEB Asbestzementwerk Porschendorf 8351 Porschendorf	Gestaltung von Gebäudefassaden Balkonverkleidungen Wetterschürzen für Fassadenelemente Decksschichten für Elemente d. Tafelbauweise Innenausbau	Bauwesen	mit Multicolorlack einseitig farbig beschichtet
Asbestzementplatte dampfgehärtet nach TGL 22896/06		VEB Asbestzementwerk Porschendorf 8351 Porschendorf	Dacheindeckung	Bauwesen	Sortiment: 5-od. 6-wellig Asbestzement-Welltafeln werden in geringem Umfang überflächenbeschichtet (Vinciflex-Lacke) hergestellt
- Asbestzement-Welltafeln "baufanit" nach TGL 22896/02	12 - 16 %	VEB Asbestzementwerk Porschendorf 8351 Porschendorf	Außenverkleidung von Bauwerken u. Gebäuden	Bauwesen	Sortiment: 5-od. 6-wellig Asbestzement-Welltafeln werden in allen Wirtschaftszweigen
- Asbestzement-Welltafeln "baufanit" oberflächenbeschichtet		VEB Asbestzementwerk "O.Grotewohl" Magdeburg BT Gardedelegen 3570 Gardedelegen	Dachdecke	Dachdecker	
		VEB Asbestzementwerk Porschendorf 8351 Porschendorf			VEB Asbestzementwerk "O.Grotewohl" Magdeburg BT Gardedelegen 3570 Gardedelegen

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Asbestzement-Zubehör- u. Komplettierungsteile "baufanit" nach TGL 22896/02	12 - 16 %	WEB Asbestzement- werk "O.Grotewohl" Magdeburg Werk Gardelegen BA Mieste 3572 Mieste	Komplettierungsteile zur Dacheindeckung	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	
Giebelwinkel				Dachdecker	
Firsträuber					
Firstartlüftungshauben					
Firsträppen					
Zahnleisten					
Traufenfußstücke					
Wandanschlüssestücke					
- Asbestzement-Druck- rohre u. Gleitmuffen "baufanit" nach TGL 22896/04	12 - 16 %	WEB Asbestzement- werk "O.Grotewohl" Magdeburg 3018 Magdeburg	wasserwirtschaftliche Bauvorhaben	Melliorationsbau Tiefbau	
- Asbestzement-Rohre und Doppelmaßen für Abgasführung und Luftung "baufanit" nach TGL 22896/05	12 - 16 %	WEB Asbestzement- werk "O.Grotewohl" Magdeburg 3018 Magdeburg	Entlüftung innenlieg. Sanitäranlagen Ableitung v. Abgasen bei Gasfeuerstätten Rohrleitungen f. luftt.Anl.	Luftungstechnischer Anlagenbau	
- Zubehörteile für Luftungsrohre					
Krümmer					
T-Stücke					
Verschlußkappen					
Rauchkutten					

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Asbestzementerzeugnisse für die Elektroindustrie	12 - 16 %	VEB Asbestzementwerk "O.Grotewohl" Magdeburg Werk Gardelegen BA Mieste	Preßplatten und Stanzartikel	Bau von E-Loks Herstellung von elektrotechnischen Halbzeugen	ebene Platten verschiedener Abmessungen
Preßstücke und Stanzteile			Hörner Zwischenstücke Seitersteile		Handformteile verschiedener Abmessungen und Formen
Funkerkämmern					
Funkerkammer-Trennwände					
Halbzellenrahmen					
- sonstige Asbestzementerzeugnisse	12 - 16 %	VEB Asbestzementwerk "O.Grotewohl" Magdeburg Werk Gardelegen BA Mieste	Blumenkästen Blumenschalen	private Verbraucher	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
1.2. Feuerhemmende Bau-materialien					
- Anorganische Feuer-schutzplatte "Neptunit" ⁿ nach TGL 29312	40 %	VEB IKS Rostock BT Neptunitwerk Wünschendorf 6509 Wünschendorf	Auskleidung brandgefähr-deter Räume Bauelemente f. feuerhem-mende bzw. feuerfeste Trennflächen, Türen usw. Unterlagen beim Transport von Glasartikeln zur Kühlbahn	Bauwesen Schiffbau Waggon- u. Fahrzeugbau Glasindustrie	Lieferung erfolgt in verschiedenen Ausführungen hin-sichtlich Abmes-sungen u. Ober-flächenbeschaffung Produktionseinstel-lung 1982 vorgesehen
- Leichtbauplatte IBP "Neptunit"	20 %	dto.	dto.	Produktionsaufnahme 1982 vorgesehen	
- Sokalit MFK-Platten nach TGL 24452	12 - 15 %	VEB Kali- u. Steinsalzbetrieb Saalewerk Staßfurt 3250 Staßfurt	mobile Trennwände im Wohnungs- u. Industriebau vorgefertigte Sanitärzellen Verkleidungen u. Trennwände im Schiffbau sowie im Fertigteil-hausbau	Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen Ofen- u. Heizungsbau Schiffbau Metalleichtbau	Lieferung erfolgt in verschiedenen Ab-me-sungen Sokalit MFK-Platten können oberflächen-veredelt sein z.B. mit Sprellkart Furnier PVC-Belag Kleermosaik Aluminium usw.

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Brandeschutzplatte - "baufethern 77"	47 % (ab 1981 38%)	VEB Asbestzement- werk Porschendorf 8351 Porschendorf	Trennwände Mehrschichtelemente Decken- u. Innenwand- verkleidungen Stützen- u. Trägerum- mantelungen Rauchschürzen Brandschleusen	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	Lieferung erfolgt in verschiedenen Aus- führungen hinsicht- lich Abmessungen u. physikalischer Eigen- schaften Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 400 °C für die üblichen Feuerwiderstandzei- ten bis 1100 °C Ausbauteile in Feucht- räumen zur Verhinderung von Kondensatbildung

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsetzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
2. Asbesttextilien					
2.1. Asbestgarne u. -zwirne nach TGL 3359	85 - 95 %	VEB Cosid-Kautesit-Werke BT Dresden 8017 Dresden	Ausgangsmaterial zur Herstellung von - Stopfbuchsenpackungen - Asbestschutzbekleidung - Isoliermatten, Isolierschnüren - techn. Gewebe, z.B. Flammenschutzdecken, Brandschutzzvorhänge	Asbesttextilindustrie	Herstellung in versch. Qualitäten HG-Handelsgüte SG-Sondergüte GR-garantiert rein DauerTemperaturbeständigkeit bis HG ca. 250 °C SG ca. 350 °C GR ca. 425 °C
- Asbestgarn HG u. -zwirn SG		BT Coswig 8252 Coswig			
- Asbestgarn GR u. -zwirn GR					
- Spezialgarn HG					
- Spezialgarn SG					
- Spezialgarn GR					
2.2. Asbesttechnik nach TGL 7740	55 - 95 %	VEB Cosid-Kautesit-Werke BT Dresden 8017 Dresden	Wärmeisolation von - Heizungsrohren - Vorwärmern - Kesseln - Ventilen	Asbestgarne u. - vorgarne mit organ. u. metallischen Tragfäden, z.B. Messingseile Bleiseile Weicheisenseile textile Tragfäden	alle Wirtschaftszweige möglich, insbesondere - Metallurg. Industrie - Kraft- u. Heizwerke - Chemische Industrie - Ofenbau
- Asbestschnur HG Art.-Nr.: 1050					
- Asbestschnur SG Art.-Nr.: 1100					
- Asbestschnur GR Art.-Nr.: 1101					

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Isolierschnur asbestummantelt	25 %	VEB Dichtungswerk Ruhland 7800 Ruhland	Wärmeisolation u. Kälte-isolation von - Kraftwerkseinlagen - Heißdampfleitungen - Kesseln u. Dämpfern - Tunnelofenwagen - Kühlwaggons	Gießereibetriebe Waggonbau Schiffbau Keramische Industrie	Mineralwolleschlur mit Asbestzwirnum- mantelung Dauertemperaturbe- ständigkeit 600 °C Ø 15 - 50 mm
- Rohasbestschnur HAT Art.-Nr.: 100	90 %	dto.	dto.	Produktionseinstel- lung 1981	Dehnungsfügenschlur für Feuerfestmauerwerk
2.3. Asbestbänder nach TGL 49-13941	75 - 90 %	VEB Asglatek Ohorn 8506 Ohorn	Isolation von - Fernheizleitungen - Abgasleitungen - elektrischen Anlagen	Heizungsbau Kraftfahrzeugindustrie einschl. Instandhaltung Rohrleger u. Isolierer	Dauertemperaturbe- ständigkeit @ Garnen Dicke: 1 - 5 mm Breite: 200 - 600 mm
- Asbestband HG - Asbestband SG					
2.4. Asbestschläuche nach TGL 49-13980	75 - 90 %	VEB Asglatek Ohorn 8506 Ohorn	Schläuche in Entstaubungs- anlagen, z.B. Rauchgas- entstaubung		Dauertemperaturbe- ständigkeit @ Garnen Ø 11 - 60 mm Wandstärke: 3 mm
- Asbestschläuche HG - Asbestschläuche SG					

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
2.5. Asbestgewebe nach TGL 7760	75 - 90 %	VEB Asglatek Ohorn 8506 Ohorn	Wärmeisolation Brandschutz Herstellung von - Asbestschutzbekleidung - Theatervorhängen - Schweißvorhängen - Flammenschutzdecken Weiterverarbeitung zu Dichtungsmaterialien Flammenschutzdecken	vorrangig in - Kraft- u. Heizwerken - Chemische Industrie - Asbesttextilindustrie	Dauertemperaturbe-ständigkeit @ Garnen Dicke: 1 - 4 mm Breite: 900-2000 mm
- Asbestgewebe HG - Asbestgewebe SG - Asbestgewebe GR - Asbestdecke Art.-Nr.: 1001/1					
2.6. Asbestbekleidung nach TGL 3360	75 - 90 %	VEB Asglatek Ohorn 8506 Ohorn	Hitzeschutzbekleidung	vorrangig - Metallurgische Industrie - Glasindustrie - Keramische Industrie - Chemische Industrie - Brandbekämpfung	
- aus reinem Asbest- gewebe Überziehstiefel Anzüge Jacken Hosen Mäntel Schürzen Kapuzen Ganz- u. Halbmasken Ärmelschützer Knieschützer Gamaschen Handseck					

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
Handschuhe Handlappen		VEB Asbestschutz- bekleidung Mulsen/St. Jacob 9516 Mulsen/St.Jac.			
- aus aluminium- kaschiertem Asbestgewebe		VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn			
Latzschürzen Ärmelschützer Handsack					
- aus aluminium- kaschiertem Asbestgewebe					
Asglatex-Wärme- strahlenschutz- anzug					

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
3. Asbestplatten u. -papiere					
3.1. Asbestplatten					
- Asbestplatten nach MGL 3423		VEB Asbest- u. Filterplattenwerk Kleinreinsdorf 6601 Kleinreinsdorf	Weiterverarbeitung zu Flachdichtungen (s.Pkt.4.1.2.)	alle Wirtschaftszweige möglich, insbesondere - Chemische Industrie	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 500 °C
AP 40	40 %		Wärmeisolation, z.B.	- Chemieanlagenbau	Druckbeständigkeit bis 0,5 MPa (5 kp/cm ²)
AP 60	60 %		- Herstellung feuer- hemmender Türen, Wand- u. Deckenverkleidungen	- Glasindustrie	
AP 80	80 %		- Unterlage für Lötar- beitsplätze	- Ofen- u. Feuerungsbau	
AP 97	97 %		- Flammenschutzsiebe mit Asbesteinlage	- Schifffbau	
			- Unterlage für Elektroin- stallation (Schalter, Steckdosen usw.) auf Materialien ohne klassi- fizierten Feuerwiderstand	- Labore	
				- Klempner	
				- Elektriker	
					Kraftfahzeugindustrie einschließlich Instand- haltung Motorenbau
- Asbestplatten nach Werknorm AW 1 AF-2 (E)	93 %	dto.	Herstellung von Zylinder- kopfdichtungen		

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
3.02. Asbestpapiere nach TGL 7741 Sorte 1 - 3	85 - 90 %	VEB Vereinigte Zellstoff- u. Papierfabriken Mersburg Werk IV, Bernburg BT Calbe 3310 Calbe	Ausgangsprodukt zur Herstellung von Schichtpreßstoffen Diaphragma im Elektrolyse-Bauwesen bad Isolationsmaterial für Magnete, Transformatoren usw.	Chemische Industrie Elektroindustrie	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest- gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
4. Dichtungen, Packungen					
4.1. Flachdichtungen nach TGL 20669			<p>Flachdichtungen sind statische Dichtungen in Form von Scheiben, Ringen, Rahmen oder Formstückchen, die sich unter Pressung der abdichtenden Fläche anpassen. Sie bestehen aus einem oder mehreren Werkstoffen. Aus den nachstehend aufgelisteten Kautschukerzeugnissen, Asbestplatten sowie Importen werden in den Stanzbetrieben bzw. beim Anwender verschiedene Produkte hergestellt. Wesentliche Stanzbetriebe sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VEB Ringstanzwerk Staßfurt 3250 Staßfurt - VEB Dichtungswerk Schkölen 6524 Schkölen - VEB Plastanza Leipzig 7050 Leipzig - VEB Stanzerlei Kelbra 4712 Kelbra - VEB Dichtungsstanzwerk Dresden 8023 Dresden - VEB Preßspan- u. Spezial-Peppenwerke Zwickitz Betrieb Hartpappen- u. Stanzwerk Bad Blankenburg 6823 Bad Blankenburg <p>Lieferprogramm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standardisierte Flachdichtungen <ul style="list-style-type: none"> Flachdichtungen für Flansche mit glatter Arbeitsleiste nach TGL 0-2690 Flachdichtungen für Flansche mit Nut und Feder nach TGL 0-2691 Flachdichtungen für Flansche mit Vor- u. Rückspurung nach TGL 0-2692 Kolbenventilringe nach TGL 21523 Armaturenröhrchen Hahndichtungen Stopfbuchsenröhren Elastische Gehäuseringe 		

Name/Kurzbezeichnung	Ashbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	Typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
			<ul style="list-style-type: none"> - Sonderfertigungen Flachdichtungsringe Flachdichtungsscheiben Flachdichtungsrahmen Flachdichtungsplattenstücke u. -streifen Formflachdichtungen 	<p>Dauertemperaturbeständigkeit bis 400 °C Druckbeständigkeit bis 11,6 MPa (120 kp/cm^2) Importe: z.B. It-200 (BRD) MARSIT 10 (SR Rumänien)</p>	
4.1.1. Kautasit-It-Dichtungsplatten nach TGL 3424		VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	<p>Abdichtung von Kalt- u. Heißwasser, Wasserdampf, Luft, Salzlösungen, Laugen u. alkalischen Lösungen Abdichtung von Radiatoren</p>	<p>Chemische Industrie Schiffbau</p>	<p>Dauertemperaturbeständigkeit bis 500 °C Druckbeständigkeit bis 17,7 MPa (180 kp/cm^2) Importe: z.B. It-400 (BRD) Paronit (UDSSR) Sorte A (GB) MARSIT 25 (SR Rumänien)</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Kautasit-Hochdruck-Dichtungsplatte It H Kennfarbe: rot Art.-Nr.: 0051 	<p>Abdichtung von Dampferzeugern, Kraftwerkseinlagen u. in der chem. Industrie, z.B. bei der Abdichtung von Hochdruckkesseln, Brennern an Syntheseöfen, Abhitzekesseln, Rohrleitungen u. Kolumnen</p>	<p>Energiewirtschaft Chemische Industrie</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Kautasit-Super-Hochdruck-Dichtungsplatte It SH Kennfarbe: gelb Art.-Nr.: 0054 (Kautasit-Leuna-Super) 		

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen*
- Kautasit-Inex™-New-Dichtungsplatte Kennfarbe: rot od. Schwarz Art.-Nr.: 0040	50 %		Abdichtung von Kalt- u. Heißwasser, Wasserdampf, Gasen in Rohrleitungen u. Anlagen	Chemische Industrie	Dauertemperaturbereich Beständigkeit bis 350 °C Druckbeständigkeit bis 11,6 MPa (120 kp/cm ²)
- Kautasit-Petrol-Dichtungsplatte It P Kennfarbe: grau Art.-Nr.: 0059	75 %		Abdichtung von Rohrleitungen u. Anlagen gegen Öle, Petroleum, aromatische u. chlorierte Kohlenwasserstoffe, Kraft-Alkohole, Acetate, Kraft-stoffe und andere organische Lösungsmittel in der chemischen u. petro-chemischen Industrie sowie gegen Dampf u. heile inerte Gase	Chemische Industrie Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instand-haltung Motorenbau	Dauertemperaturber-eich Beständigkeit bis 500 °C Druckbeständigkeit bis 23,3 MPa (240 kp/cm ²) Importe: z.B. It 0 (BRD) Paronit (UdSSR)
- Kautasit-Ferro-Dichtungsplatte It F Kennfarbe: schwarz Art.-Nr.: 0061	50 %		Zylinderkopfdichtung für Otto-Motore	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instand-haltung Motorenbau	Dauertemperaturber-eich Beständigkeit bis 500 °C Druckbeständigkeit bis 29,4 MPa (300 kp/cm ²) Vorwiegender Einsatz als Kompressoren-, Zylinderkopf- u. Aus-purzdichtungen

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Kautasit-Zylinderkopf-Dichtungsplatte It Z Kennfarbe: schwarz Art.-Nr.: 0065	45 %		Anwendung bei höchster Temperaturbeanspruchung und bei brennbaren u. nicht brennbaren Gasen, Ölen, Kraftstoffen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Alkoholen Einsatz in Verbrennungskraftmaschinen und Dampfanlagen wie bei It F u. zur Abdichtung von Gaskompressoren gegen heiße Synthesegase	Chemische Industrie Fahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	Dauertemperaturbeständigkeit bis 600 °C
- Kautasit-Säure-Dichtungsplatte It S Kennfarbe: violett	70 %		Einsatz als Dichtelement bei organischen u. anorganischen Säuren	Chemische Industrie	Dauertemperaturbeständigkeit bis 120 °C Produktionseinstellung 1979 dafür Importe: z.B. Frenzelit S(BRD) Klinger Acidit S Hecker Spezial-Säureplatte Eu- racit Reinz-Fluorit S (BRD)
- Kautasit-Verdichter-Dichtungsplatte It V	70 %		zur Abdichtung von aliphatischen u. aromatischen Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln, Maschinen- u. Motorenölen, Kältemitteln Einsatz im Chemieanlagenbau, bei Hermetikverdichtern, Kompressoren, Kälteanlagen usw.	Chemische Industrie	Dauertemperaturbeständigkeit bis 200 °C Druckbeständigkeit bis 12,1 MPa (125 kp/cm ²) hohe Quellfestigkeit Produktionseinstellung 1979 dafür Importe: z.B. Hecker Centenit NP

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Merkmale
4.1.2. Flachdichtungen aus Asbestplatten					
- Asbestplatten nach TGL 3423		VEB Asbest- u. Filterplattenwerk Kleinreinsdorf 6601 Kleinreinsdorf	Abdichtung von alkalischen Medien, Gasen u. Flüssigkeiten im Niederdruckbereich		Dauer temperaturbeständigkeit bis 500 °C
AP 40	40 %				Druckfestigkeit bis 0,5 MPa (5 kp/cm ²)
AP 60	60 %				Lieferprogramm:
AP 80	80 %				nach TGL 0-2690 bis TGL 0-2692 (S.Pkt. 4.1.)
AP 97	97 %				sowie Sonderanfertigungen u. Schauglasdichtungen
4.1.3. Kombinationsflachdichtungen					
- Metall-Weichstoff-Fülldichtringe nach TGL 0-7603 Form C	40 - 70 %	VEB Kupferring-Dichtungswerk Annaberg 9300 Annaberg-Buchholz 1	Zylinderkopfdichtungen für Verbrennungsmotore Flanschdichtungen für Kompressoren, Kälteanlagen und chemische Anlagen	Motorenbau Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	Dichtungskonstruktion, wobei die Abbestplatte zur Erhöhung der Festigkeit bds. mit Metallfolien belegt ist in Abhängigkeit vom Erzeugnis Dauer temperaturbeständigkeit 150 bis 540 °C

Name/Kurzbezeichnung	Asbest- gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Metall-Weichstoff- Dichtungsprofile	40 - 70 %	VEB Kupferring- Dichtungswerk Annaberg- Buchholz 1	Einsatz als Dichtungen für unregelmäßige Konturen, sonst siehe Metall-Weichstoff- Fülldichtringe	Motorenbau Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	in Abhängigkeit vom Erzeugnis Dauertemperaturbeständigkeit 425 bis 540 °C
- PTFE-ummantelte Flachdichtungen Form A Form B	40 - 70 %	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Radebühl 8122 Radebühl	Abdichtung an Flanschverbindungen aus Glas, Porzellan u. emaillier- ten sowie glassbesetzten Armaturen, z.B. Glas- u. Keramikpumpen, Glas- u. Keramikflanschen an Rohrleitungen, Kolonnen, Apparaten usw.	Rohrleitungsbau	Dichtelement, wobei das It-Material mit Polytetrafluoräthylen (PTFE) -Folien ummantelt ist Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 4 MPa (40 kp/cm ²) elastische Eigenschaften

4.2. Stopfbuchsenpackungen

- Stopfbuchsenpackungen sind Dichtelemente, die in einem Packungsräum untergebracht, durch eine axiale Kraft verformt und an die abzudichtenden Flächen gepreßt werden. Je nach Herstellung unterscheidet man
- Weichstoffpackungen, geflochten
 - Weichstoffpackungen, gewickelt und geschichtet
 - Dichtungen für spezielle Einsatzgebiete
- Vorliegender Einsatz zur Abdichtung von bewegten und ruhenden Maschinenteilen, wie z.B. Kolben, Wellen, Stangen, Spindeln, Armaturen gegen Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe verschiedener Drücke und Temperaturen.

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
4.2.1. Weichstoffpackungen geflockten nach TGL 5868/01			Maschinen- u. Anlagenbau Chemische Industrie. Instandsetzungsbereiche in allen Wirtschaftszwei- gen		
				gefettet Abdichtung bewegter und ruhender Maschinen- teile gegenüber Heiß- dampf, Heißwasser u. neutralen Salzlösungen; graphitierte Packung auch gegenüber Alkono- len und inerten Gasen	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 4 MPa (40 kp/cm ²)
		20 %	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung bewegter Maschinenteile gegen- über sauren bzw. alkalischen Medien	gefettet Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 120 °C Druckbeständigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)
		50 %	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung bewegter Maschinenteile gegen- über sauren bzw. alkalischen Medien	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 2,5 MPa (25 kp/cm ²)
			- Kautasit-Glass- Leder-Packing Art.-Nr.: 412 dgl. graphitiert Art.-Nr.: 404		
			- GAT-Asbest-Säure- packung Art.-Nr.: 484		
			- Asbestpackung HG trocken (auch graphitiert) Art.-Nr.: 1150 (G)	50 - 85 % ¹⁾ VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Ventildichtung bei Was- ser, Salzlösungen u. Gasen

1) in Abhängigkeit von der Abmessung Teilsubstitution des Asbestzwirnes durch Glassfaserzwirn

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Asbestpackung SG trocken (auch graphitiert) Art.-Nr.: 1277 (G)	60 - 80 % ¹⁾	VEB Cosid ^m Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Vertildichtung		Dauertemperaturbeständigkeit bis 350 °C Druckbeständigkeit bis 2,5 MPa (25 kp/cm ²)
- Asbestpackung GR trocken (auch graphitiert) Art.-Nr.: 1220 (G)	70 - 95 % ¹⁾	dto.			Dauertemperaturbeständigkeit bis 450 °C Druckbeständigkeit bis 2,5 MPa (25 kp/cm ²)
- Schnierpackung	20 - 55 % ¹⁾	dto.			
Art.-Nr.: 1250			Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile, Anwendung in Kombination mit der Universal-Heiß- dampfpackung		Dauertemperaturbeständigkeit bis 400 °C Druckbeständigkeit bis 6,3 MPa (64 kp/cm ²)
- PTFE-Graphit-Asbestpackung Art.-Nr.: 1275	30 - 60 % ¹⁾	dto.			
			Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile, typische Lösungsmittel- packung		Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C (in reiner Sauerstoffatmosphäre bis 200 °C) Druckbeständigkeit bis 6,3 MPa (64 kp/cm ²)
- PTFE-Gaspackung Art.-Nr.: 1285	30 - 60 % ¹⁾	dto.			
			Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile gegenüber Sauerstoff u. anderen Medien		1) in Abhängigkeit von der Abmessung Teilsubstitution des Asbestzwirnes durch Glasfaserzwirn

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Asbest-Graphit Heißdampfpackung Art.-Nr.: 1300	25 - 50 % ¹⁾	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile gegenüber Heißdampf	gefettet und graphitiert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 4 MPa (40 kp/cm ²)	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 500 °C Druckbeständigkeit bis 6,3 MPa (64 kp/cm ²)
- Synthesegaspackung Art.-Nr.: 1640	70 %	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Ventildichtung gegenüber Gasen und Dämpfen	graphitiert und Latex-Zusatz	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 400 °C Druckbeständigkeit bis 6,3 MPa (64 kp/cm ²)
- Universal-Heiß- dampfpackung Art.-Nr.: 1680	30 - 60 % ¹⁾	dto.	Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile gegenüber Heißwasser, Heißdampf, neutrale Salz- lösungen, aliphatische Kohlenwasserstoffe sowie schwache alkalische und saurer Gase	Ventildichtung	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 600 °C Druckbeständigkeit bis 10 MPa (100 kp/cm ²)
- Universal-Hoch- druckpackung Art.-Nr.: 1970	70 %	dto.			

1) in Abhängigkeit von der Abmessung Teilsubstitution des Asbestzwirnes durch Glasfaserzwirn

Name/Kurzbezeichnung	Asbest- gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- ASGLAWO-Weich- stoffpackung Art.-Nr.: 344	45 %	VEB Cosid- Kautasit-Werke Cottbus BR Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung unbewegter Maschinenteile		Glasfaserkern, außen Asbestgarn; trocken Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 550 °C
- GAT-Pe Ce-Säure- packung Art.-Nr.: 483	30 %	dto.	Abdichtung bewegter Maschinenteile gegen- über sauren Medien		Gefettet und graphitiert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 100 °C Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 kp/cm ²) Produktionseinstel- lung 1980
- PTFE-Blauasbest- packung Art.-Nr.: 1170	50 %	VEB Cosid- Kautasit-Werke Cottbus BR Dresden 8017 Dresden	Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile gegenüber sauren u. alkalischen Medien		Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 200 °C Druckbeständigkeit bis 3,9 MPa (40 kp/cm ²) Produktionseinstel- lung 1981
- Edelkohle-Heiß- dampfpackung Art.-Nr.: 102 E	50 - 60 %	VEB Dichtungswerk Ruhland 7800 Ruhland	Abdichtung bewegter u. ruhender Maschinenteile		Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 400 °C Druckbeständigkeit bis 6,3 MPa (64 kp/cm ²) Produktionseinstel- lung 1980

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
4.02.2. Weichstoffpackungen gewickelt u. geschichtet nach TGL 5868/02			Maschinen- u. Anlagenbau Chemische Industrie Instandsetzungsbereiche in allen Wirtschaftszweigen		
- Säure-Mannlockband Art.-Nr.: 412	30 %	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig Bf Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen- über sauren u. alka- lischen Medien	mit Elastomerpräzision imprägniert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 150 °C Druckbeständigkeit bis 4 MPa (40 kp/cm ²)	
- Säure-Ringe Art.-Nr.: 422	30 %	dto.	dto.		
- Ringe aus Hochdruck-Gaspackung Art.-Nr.: 1622	75 %	dto.	Ventildichtung	graphitiert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 425 °C Druckbeständigkeit bis 30 MPa (300 kp/cm ²)	
- Hochdruck-Gaspackung Art.-Nr.: 1620	85 %	dto.	Armaturendichtung gegen- über inerten Gasen u. Heißdampf	graphitiert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 425 °C Druckbeständigkeit bis 22 MPa (220 kp/cm ²)	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Gigant-Mannloch-ringe Art.-Nr.: 5030	30 %	VEB Cosiod-Kautasit-Werke BfT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender Maschinenteile	graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 5 MPa (50 kp/cm ²)	
- Kesselringe HG Art.-Nr.: 5040	30 %	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile	graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)	
- Kesselringe SG Art.-Nr.: 5045	30 %	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile	graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 350 °C Druckbeständigkeit bis 2,5 MPa (25 kp/cm ²)	
- Kesselringe MGE Art.-Nr.: 5060	25 %	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile	graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 3 MPa (30 kp/cm ²)	
- AK-Platte Art.-Nr.: 5090	35 %	dto.	Formdichtung für rauhe Dichtflächen	graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 350 °C Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 kp/cm ²)	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Mannlochband HG Art.-Nr.: 5100	30 %	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender Maschinenteile		graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)
- Mannlochband SG Art.-Nr.: 5105	35 %	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile		graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 2,5 MPa (25 kp/cm ²)
- Mannlochband MGE Art.-Nr.: 5120	25 %	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile		graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 3 MPa (30 kp/cm ²)
- Ringe aus Tucks- packung Art.-Nr.: 5241	30 %	dto.	Wellendichtung		graphitiert Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)
- Kochkesselpackung Art.-Nr.: 5270	35 %	dto.	Kesseldichtung		aufen reines Asbest- gewebe Dauertemperaturbeständigkeit bis 160 °C Druckbeständigkeit bis 3 MPa (30 kp/cm ²)

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Ringe aus Koch- Kesselpackung Art.-Nr.: 5271	35 %	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Kesseldichtung	außen reines Asbest- gewebe Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 150 °C Druckfestigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)	
- Auto-UV-Band Art.-Nr.: 5500	30 %	dto.	Wellendichtung	graphitiert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 180 °C Druckfestigkeit bis 0,1 MPa (1 kp/cm ²)	
- Auto-UV-Ringe Art.-Nr.: 5510	30 %	dto.	Wellendichtung	graphitiert Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 180 °C Druckfestigkeit bis 0,1 MPa (1 kp/cm ²)	

4.2.3. Dichtungen für
spezielle Einsatz-
gebiete

Maschinen- u.
Anlagenbau
Chemische Industrie
Instandsetzungsbereiche
in allen Wirtschafts-
zweigen

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Armaturenschnur D Art.-Nr.: 1550	34 - 55 %	VEB Cossid-Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Abdichtung ruhender Maschinenteile	Dauertemperaturbere- ständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 0,6 MPa (6 kp/cm ²)	
- Isolierschnur asbestummantelt	25 %	VEB Dichtungswerk Ruhland 7800 Ruhland	Abdichtung ruhender (Dehnungsfugenschnur)	Waggonbau Schiffbau Gießereibetriebe Kraftwerksanlagen Keramische Industrie	Dauertemperaturbere- ständigkeit bis 600 °C
- Edelkohle-Rotor-Packungsringe	20 %	dto.	Abdichtung bewegter Maschinenteile	Dauertemperaturbere- ständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 4 MPa (40 kp/cm ²)	
- Knetpackung Art.-Nr.: 1700/450	18 %	VEB Cossid-Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Abdichtung bewegter Maschinenteile	Dauertemperaturbere- ständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 0,6 MPa (6 kp/cm ²)	
- PTFE-Knetpackung Art.-Nr.: 1770	20 %	dto.	Armaturedichtung	Dauertemperaturbere- ständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 0,6 MPa (6 kp/cm ²)	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- PTFE-Knetpackung Art.-Nr.: 1780	20 %	VEB Cosid-Kautasit-Werke BT Dresden 8017 Dresden	Armaturendichtung	Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 1,6 MPa (16 kp/cm ²)	
- PTFE-Knetpackung P 1 bis P 3	20 - 30 %	d to.	Abdichtung von Armaturen gegenüber fast allen chemischen Medien	Graphitanteil Dauertemperaturbeständigkeit bis 260 °C Druckbeständigkeit bis 0,5 MPa (5 kp/cm ²)	
- Knetpackung R	30 %	VEB Packitt Dresden 8053 Dresden	Armaturendichtung gegenüber fast allen Medien Ausgangsprodukt zur Fertigung von Stopfbuchsenrörchen	Dauertemperaturbeständigkeit bis 400 °C Druckbeständigkeit bis 15 MPa (150 kp/cm ²)	
- Asbest-Kautschuk-Dichtungen mit PTFE-Bandarmierung	40 %	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender Maschinenteile	mit Kunststofffolie ummantelt Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C Druckbeständigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)	
- Rohasbestschnur HAT Art.-Nr.: 100	90 %	VEB Dichtungswerk Ruhland 7800 Ruhland	Abdichtung ruhender Maschinenteile	Produktionseinstellung 1981	
- Rohasbestpackung (auch graphitiert) Art.-Nr.: 103	90 %	d to.	Abdichtung ruhender Maschinenteile	Produktionseinstellung 1981	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
5. Asbesthaltige Filtermaterialien					
5.1. Filterplatten					
5.1.1. Filtratit-Schichten					
		VEB Asbest- u. Filterplattenwerk Kleinreinsdorf 6601 Kleinreinsdorf			Die Filterschichten sind in den einzelnen Erzeugnisgruppen nach steigendem Asbestgehalt geordnet
- Apyrogen-Schicht SKS II-P	60 %		Herstellung keimfreier u. pyrogenfreier Lösungen	Pharmazeutische Industrie Apotheken	
- Entkeimungs-Schichten SKS I SKS II	35 - 55 %		Herstellung keimfreier Lösungen	Pharmazeutische Industrie Apotheken	
- Klärschichten KK 0 KK 3 KK 5 KK 7 KK 10	11 - 37 %		Filtration von Flüssigkeiten niedriger Viskosität	Chemische Industrie Laboratorien Abwasserbehandlung	
- Spezialschichten KG PF/1 PF UF-S BL UF-P AF-P	3 - 40 %		Lackfiltration u. Abtrennung langsam sedimentierender feineller Feststoffe Klärfiltration langsam sedimentierender Fest- u. Trübstoffe Abtrennung schnell sedimentierender grober Feststoffe u. Trübungen	Lack- u. Farben-industrie	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
5.1.2. Luftfilterkarton LF 2	10 %	VEB Spezialpapierfabrik Niederschlag	Luftfiltration bei der Filmbeschichtung 9303 Niederschlag	Fotochemische Industrie	
5.2. Loses Filtermaterial					
5.2.1. Filtrasit-Flocken		VEB Asbest- u. Filterplattenwerk Kleinreinsdorf 6601 Kleinreinsdorf			
		- Spezial-Filtrrasit Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 7	25 - 70 %	Anschwemmfiltration hochviskoser Suspensionen Anschwemmfiltration niedrigviskoser Suspensionen	geordnet nach steigendem Asbestgehalt
		- Spezial-Kristall-Filtrrasit	86 %	Anschwemmfiltration zur Abtrennung von feinsten u. kolloidalen Trübungen	
		- Bierasbest Typ A Typ 1 - 4	95 - 100 %	Massenfiltration von Bieren Filtration von Salzlösungen u. Laugen	Getränkeindustrie Mostereien
					Chemische Industrie
					Trägermaterial für Katalysatoren

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
6. Asbesthaltige Kitte, Spachtel- u. Vergussmassen					
6.1. Kitte					
- Flächenkitt "Mangan"	30 %	VEB Packitt Dresden 8053 Dresden	Abdichtungen an Flanschen, Muffen usw. auch in Verbindung mit Lit-Lichtungen	Chemische Industrie Maschinenbau Schiffbau	Dauertemperaturbeständigkeit bis 400 °C Plastisch bleibendes Material
- Abdichtung an Kügel- durchgängen					
- Gurokitt	30 %	dto.	Kittungen an elektrischen Leitungen im Freien u. in feuchten Räumen	Elektriker	Dauertemperaturbeständigkeit bis 150 °C Plastisch bleibendes Material
- Dehnungsfugenkitt	30 %	VEB Bau-Chemie Leipzig BT Böhlitz- Ehrenberg 7152 Böhlitz- Ehrenberg	Abdichtung von Bauwerksfugen	Bauwesen	Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen
6.2. Spachtelmassen					
- Spachtelstoff U 211	24 %	VEB Dachpappenfabrik Berlin-Köpenick 1170 Berlin-Köpenick	Bauwerks- u. Flächenabdichtungen z.B. Pappe- u. Wellasbestdächer	Bauwesen	Lösungsmittelbasis Spachtelstoff U 311 vom VEB Bitumen Arnstadt, ab 1980 asbestfrei

Name/Kurzbezeichnung	Asbestgehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Universalspachtelstoff 90 U 321	15 %	VEB Bitumen-Chemie Zwickau 9500 Zwickau	Herstellung von verstärkten, nahtlosen Deckungen	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	voraussichtlich ab 1982 ohne Asbest
- Horizontalspachtelstoff 105 D 322	15 %	dto.	Ausführung nachgiebiger Übergänge zwischen Bauwerksteilen	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	Produktionseinstellung 1980
- Havegit-Spachtelmassen HSP HSPA	55 %	VEB Säureschutz Berlin 1185 Berlin	Reparatur der Haveg-Kunststofferzeugnisse Ausspachteln von Behältern	Chemische Industrie	
			Spechtelmasse im Modellbau		
- Epowit-Stahlbeschichtung 09/01.1.1	8 %	VEB Bau- und Montagekombinat Erfurt KB Epowit Unterbreizbach 6223 Unterbreizbach	Oberflächenbeschichtung im Bauwesen u. im Stahlbau, z.B. Abstumpfung von Fahrbahnbelägen	Brücken- und Straßenbau	wird nur vom Herstellerbetrieb verarbeitet
- Epowit-Laufrollenbeschichtung 09/01.2.2.	9 %	dto.	Oberflächenbeschichtung der Laufrollen von Bremsständen	Kraftfahrzeugindustrie	
- Phon-Ex 62 S	16 %	VEB Chemische u. Lackfabrik Döllnitz 4102 Döllnitz	Antidröhnmittel	einschließlich Instandhaltung und Diagnosestationen	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung Herstellerbetrieb verarbeitet
			Maschinenbau		

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Ubotex 85	17 %	VEB Chemische und Lackfabrik Döllnitz 4102 Döllnitz	Korrosions- und Steinschlagschutzmasse für Karosserieböden und Fahrgestelle von Kraftfahrzeugen	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	
- Eiwa Abdichtungs- und Schalldämpfungsschachtel N 3905	Talkumgehalt: 5 %	VEB Lackfabrik Zittau 8800 Zittau	Spachtelmasse zur Schalldämpfung	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	Maschinenbau
- Schalldämpfungs- spachtel 112 grau	Talkumgehalt: 3 %	VEB Lackfabrik Waltershausen 5812 Waltershausen	Spachtelmasse zur Schalldämpfung	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	Airtechn. Anlagenbau Bauwesen
- Bodenunterschutzmasse 109	Talkumgehalt: 5 %	dto.		Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	Maschinenbau
- Bodenunterschutzmasse schwarz 108/80 °C	Talkumgehalt: 19 %	dto.	dto.	Korrosionsschutzmasse für Karosserieböden und Fahrgestelle von Kraftfahrzeugen	
- Bodenunterschutzmasse schwarz 108/140 °C	Talkumgehalt: 17 %	dto.	dto.	dto.	

Name/Kurzbezeichnung	Astbest-gehalt%	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	Typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
6.3. Vergußmassen					
- Zementbeton- fugenvergußstoff N, S Z 225	30 %	VEB Isolierbau-stoffe Hermendorf 6530 Hermendorf	Vergießen von Fugen in Deckenschichten aus Zementbeton	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	voraussichtlich ab 1982 asbestfrei
- Fugenvergußstoff 65 B 213	17 %	VEB Bitumen-Chemie Zwickau 9500 Zwickau	Vergußstoff für Fundamente mit stärkeren Erschütterungen, Behältern, Schwimmbekken, Dächern u. Terrassen	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	voraussichtlich ab 1982 asbestfrei
- Fugenvergußstoff 80 B 214	20 %	dto.	dto.	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	
- Selbstklebendesbitumi-nöses Lichtungsband A 611 "SEGObit-SK" "HEMAfekt"	23 %	VEB Hydrierwerk Zeitz, Pasafrin- werk Webau 4851 Webau	Abdichten von Bewegungs- u. Dehnungsfugen in der Bauindustrie	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	Lieferung als "Flach-", "Rund-", "Viereck-", "Dreieck-", u. "Trapezprofil"
		VEB Isolierbau-stoffe Hermendorf 6530 Hermendorf	Abdichten von Fugen im Brückenbau u. an Metall-U. Kunststoffkonstruktionen		

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
7. Asbesthaltige Kunststoffe					
7.1. Asbesthaltige Preßmassen					
- Meladur-Preßmassen Typ C-1-156-1f Typ C-1-157-1f Typ D-6-157-1g Asbestpreßmasse ASP	36 % 23 % 32 % 75 %	VEB Düngemittel-kombinat Piesteritz Bf Wittenberg 4602 Wittenberg	Ausgangsprodukt zur Herstellung von Preßteilen, z.B. Schaltschutzgehäuse Kondensatorensockel Knöpfe Schnallen Verpackungsmittel Türdrücker Möbelbeschläge	Plastverarbeitende Industrie	Duroplaste
7.2. Asbesthaltige Kunststofferzeugnisse					
- Haveg-Erzeugnisse Behälter Rohre Armaturen Schöpfkellen	55 %	VEB Säureschutz Berlin 1185 Berlin	Einsatz überall dort, wo Säure- u. Laugenfestigkeit erforderlich ist, z.B. Batteriekästen usw. Rohre zur Auskleidung von Schornsteinen	Chemische Industrie Metallindustrie (Galvanisierung, Beizereien)	
7.3. Schichtpreßstoffe					
- Aspassil HP 255 ¹ nach NGL 15372/01	50 %	VEB Schichtpreßstoffwerk Bernau 1280 Bernau	Isolationsmaterial in der Elektroindustrie, z.B. Grundplatten u. Sammelschienehalterungen bei Elektrogeräten u. wärmeintensiven Schaltgeräten Im Transformatorenbau als Distanzstäbe Randstreifen Isolierzylinder Spulenabstützungen usw.	Elektroindustrie mit Silikonharz getränktes Asbest- papierbänken	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Cevausit 06 HP 2351 nach TGL 15372/01	50 %	VEB Schichtpreßstoffwerk Bernau 1280 Bernau	Isolationsmaterial in der Elektroindustrie	Elektroindustrie	mit Epoxidharz getränktes Asbest- papierbahnen
- Cevausit 04 HP 2051 nach TGL 15372/01	50 %	dto.	dto.	dto.	mit Phenol-Kresol- harz getränktes Asbestpapierbahnen
- Cevausit 16	50 %	dto.	dto.	dto.	mit Epoxidharz getränktes Asbest- papierbahnen
- Cevausit 87	25 %	dto.	dto.	dto.	mit Asbestpapier (Dicke 0,4 mm) beschichtet
7.4. Dachprofilplatte aus Glasfaserver- stärktem Polyester- harz nach TGL 37519		VEB Sächsische Glasfaser-Indu- strie Sebnitz BT Radeburg 6106 Radeburg	Kaltdächer von Wohn- gebäuden bei der Alt- bausanierung u. beim Neubau	Bauwesen Bauhandwerker in allen Wirtschaftszweigen	

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
8. <u>Cosid-Reibmaterialien</u>		VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig 8252 Coswig			Abmessungen nach TGL 22703 u. TGL 20-363003
8.1. Reibbeläge					
8.1.1. Bremsbeläge					
		- Cosid Typ 310	Trommel- oder Außen- backenbremsen bei LKW u. Anhängern	Landmaschinenbau Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instand- haltung Hebezeugbau Maschinenbau	gepreßter starrer Bremsbelag ohne Metallanteile Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 350 °C Gleitgeschwindigkei- ten bis 14 m/s
		- Cosid Typ 19/50	PKW u. leichte LKW sowie bei Erzeug- nissen des eiligen Maschinenbaus	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instand- haltung Maschinenbau	halbflexibler Brems- belag ohne Metall- anteile nur für Trockenlauf Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 350 °C Gleitgeschwindigkei- ten bis 14 m/s

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Cosid Typ 19/54	25 %	Traktoren und Stapler	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	gepreßter Bremsbelag mit Eisenpulveranteil. Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 350 °C Gleitgeschwindigkeiten bis 14 m/s nur für Trockenlauf	
- Cosid Typ 19/70	40 %		spezielle Anwendungsfälle im Maschinenbau	Maschinenbau	starrer gepreßter Reibklotz ohne Metallanteile
- Cosid Typ 704	20 %		Sonderbelag für Zentriflüge	Maschinenbau	starrer gepreßter Reibbelag ohne Metallanteile
8.1.2. Scheibenbremsbeläge					
- Cosid Typ 600	35 %		Teilscheibenbremsen in PKW, z.B. Fiat 125 P Lada/Shiguli Wartburg 353 W	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung	gepreßter Bremsbelag auf Stahlblechhalter
Typ 620					gepreßter Bremsbelag Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C; kurzzeitig bis 600 °C Gleitgeschwindigkeiten bis 16 m/s
8.1.3. Kunststoff-Bremssohlen					
- Cosid Typ 725	20 %		Klotzbremse an Schienenfahrzeugen, z.B. Reise- u. Güterzugwagen, S- u. U-Bahnen, Schienenfahrzeuge im Braunkohlenbergbau, Werftbahnen	Schienenfahrzeugbau Reparaturbetriebe des Verkehrswesens	
Typ 730					Stahlblechhalter Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 400 °C Fahrgeschwindigkeiten bis 160 km/h

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
8.2. Bremsbänder				Abmessungen nach TRL 22702/01	
8.2.1. Gewellzte Bremsbänder					
- Cosid Typ 19/52	20 %		universell verwendbarer Beleg	alle Wirtschaftszweige	flexibles Bremsband ohne Metallanteile nur für Trockenlauf Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C; Kurzzeitig bis 350 °C Gleitgeschwindigkeiten bis 14 m/s
- Cosid Typ 19/55	25 %			Bremsband in PKW u. Transportern; z.B. Wartburg u. Trabant	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instandhaltung halbflexibles Bremsband mit Eisenpulveranteil. Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C; Kurzzeitig bis 350 °C Gleitgeschwindigkeiten bis 14 m/s

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Ermerkungen
8.2.2. Gewebte Bremsbänder					
- Cosid Typ 30/00	60 %		Beläge von Band-, Backen- oder Trommell- bremsen, Ringsegmenten u. Konussegmenten, z.B. in Industriebremsen, wie Hebezeugbremsen usw.	Schwermaschinenbau Schiffbau Maschinenbau	gewebtes, flexibles Bremsband mit Messingdrahteinlage für Öl- u. Trockenlauf Dauertemperaturbeständigkeit bis 150 °C; kurzzeitig bis 250 °C Gleitgeschwindigkeiten bis 10 m/s
- Cosid Typ 30/15	60 %		Bremsband für spezielle Hebezeugbremsen	Schwermaschinenbau Schiffbau Maschinenbau	gewebtes, flexibles Bremsband mit Messingdrahteinlage nur für Trockenlauf Dauertemperaturbeständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 350 °C Gleitgeschwindigkeiten bis 10 m/s

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
8.3. Kupplungsbälge					
- Cosid Typ 501 Typ 502	35 %		für trockenlaufende, un- gefederete Kupplungs- scheiben u. Drehschwin- gungsdämpfer in Kupp- lungen von PKW, LKW Land- u. Baumaschinen sowie in Maschinen u. Anlagen	Landmaschinenbau Kraftfahrzeugindustrie einschl. Instandhaltung Maschinen- u. Anlagen- bau	Abmessungen nach TGL 22701 u. TGL 13561 gepreßter Kupplungs- belag Dauertemperaturbee- ständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 300 °C Gleitgeschwindig- keiten bis 20 m/s
- Cosid Typ 540	20 %		Kupplungsbelag in trockenlaufenden La- mellenkupplungen für Maschinen u. Anlagen;	Maschinen- u. Anlagen- bau	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 180 °C; kurzzeitig bis 300 °C Gleitgeschwindig- keiten bis 10 m/s
- Cosid Typ 550	30 %		Verwendung als sog. Vollamelle für in Öl laufende Kupplungen in Zweiwirdfahrzeugen, Dieselloks, Bearbei- tungsmaschinen u. in stationären Motoren	Kraftfahrzeugindustrie einschl. Instandhaltung Maschinenbau Schienenfahrzeugbau Reparaturbetriebe des Verkehrswesens	gepreßter Kupplungs- belag Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 80 °C (Öltemperatur) Gleitgeschwindigkei- ten bis 10 m/s
- Cosid Typ 35/00	60 %		Kupplungsringe für axial gefederte Kupp- lungsscheiben u. Drehschwingungsdämpfer in PKW	Kraftfahrzeugindustrie einschließlich Instand- haltung	gewickelter, flexibler Kupplungs- belag Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C; kurzzeitig bis 300 °C Gleitgeschwindig- keiten bis 20 m/s

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
9. Talkum u. talkumhaltige Produkte					
- Talkum	0 - 10 %	Vertrieb: VEB Chemiehandel Karl-Marx-Stadt 9000 K.-Marx-Stadt	Gleit- u. Trennmittel sowie Zuschlagstoff - bei der Gummirerstellung Gummi- u. Reifenindu- striе - verarbeitung Vulkanisierbetriebe - bei der Kabelherstellung Kabelindustrie Gleit- u. Trennmittel - beim Nähen von Gummib- kleidung - bei der Herstellung von Gummidruckartikeln - bei der Lederbearbeitung - in Krempelien u. Webe- reien - im Formen- u. Modellbau	Leichtindustrie Maschinenbau Gießereiindustrie Polygraphische Industrie Druckindustrie bei Plasteverpackungen - beim Entharzen in der Papierindustrie - bei der Herstellung von Bürsten aus Naturborsten - beim Zuschnitt von Schaumstoff - bei der Herstellung von Kunstblumen - in verschiedenen Hand- werksbetrieben	Zur Bestimmung des Asbestgehaltes wer- den alle Talkumin- porte mineralogisch geprüft. Der Vertreiber ist verpflichtet, den An- wendern den Asbest- gehalt mitzuteilen.

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-Gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/ Wirtschaftszweige	Bemerkungen
			Zuschlagstoff - in Farben - in Weichstoffsäckchen	Farben- u. Lackindustrie	
			Herstellung bestimmter feinkeramischer Erzeugnisse	Glas- u. Keramikindustrie	
- Talkum nach 2. AB d. DDR	0 - 10 %	VEB Laborchemie Apolda 5320 Apolda	Gleit- u. Trennmittel - beim Pudern von Gummihandschuhen u. -tichern - bei der Herstellung pharmazeutischer Präparate - bei der Herstellung von Süßwaren - beim Pudern von Zigarren	Gesundheitswesen Pharmazeutische Industrie Süßwarenindustrie Tabakindustrie	
			Zuschlagstoff - in pharmazeutischen u. kosmetischen Präparaten, z.B. Puder u. Tabletten	Gesundheitswesen Maskenbildnerien Priseure	
- Farben und Lacke	Talkumgehalt: 0 - 20 %	Betriebe der Farben- u. Lackindustrie	alle Wirtschaftszweige Anstricharbeiten Entfernen von alten Farbanstrichen	Anstricharbeiten Entfernen von alten Farbanstrichen	
			Betriebe der pharmazeutischen u. kosmetischen Industrie	Körperpflege Maskenbildnerien	Gesundheitswesen Theater
			Talkumgehalt: bis 95 %		
- Puder für medizinische u. kosmetische Zwecke					fast alle pharmazeutischen u. kosmetischen Puder enthalten Elasan-Baby-Puder

Name/Kurzbezeichnung	Asbest-gehalt	Hersteller	bekannte Einsatzgebiete	typ. Tätigkeiten/Wirtschaftszweige	Bemerkungen
- Schablonierpulver	Talkum-gehalt: 13 - 26 %	Textil-Color Dresden 8021 Dresden	beim Zuschnitt von Textilien	Textilindustrie Schneider	umfangreiches Sorti- ment nicht fixierbare Zuschneittfarben
- Schneiderkreide weich	Talkum- gehalt: 10 %	VEB Keramische Farben- u. Glasurenwerke Meissen BT VEB Schulkreid- ewerk Keilbusch 8251 Keilbusch	Hilfsmittel beim Zu- schnitt von Textilien	Textilindustrie Schneider	
- Garnzeichenstifte	Talkum- gehalt: 7 %	d to.	Kenzeichnung der Fäden in Spinnereien u. Webereien	Textilindustrie	
- Talkuvit	Talkum- gehalt: ≥ 95 %	VEB Malfa-Chemie Altmitteida 9251 Altmitteida	siehe Talkum	siehe Talkum	

Teil III: S U B S T I T U T I O N S M Ö G L I C H K E I T E N

1. Substitution asbesthaltiger Baumaterialien

- Austausch des Asbestes in asbesthaltigen Baumaterialien

Ein genereller Austausch des Asbestes in diesen Erzeugnissen ist gegenwärtig noch nicht möglich. Entwicklungen zur Substitution der Asbestfasern in Baustoffen zeichnen sich sowohl in der DDR als auch international auf der Basis von Glasfasern, Mineralwolle, Aluminiumsilikat-, Kohlenstofffasern sowie weiteren organischen Fasern ab.

- Substitution asbesthaltiger Baumaterialien durch asbestfreie Baustoffe

Es kann eingeschätzt werden, daß theoretisch für fast alle Anwendungsfälle asbestfreie Baustoffe als Substitute für asbesthaltige zur Verfügung stehen. Aus ökonomischen Gesichtspunkten und aus Gründen der z.Z. nicht ausreichenden Bereitstellung anderer Baumaterialien ist ein Materialaustausch derzeitig noch nicht umfassend möglich. Häufig lassen aber auch technische Vorschriften eine Substitution von asbesthaltigen Materialien nicht zu.

Prinzipiell ist die zweckentfremdete Anwendung asbesthaltiger feuerhemmender Baumaterialien verboten. Sie dürfen generell nur dort eingesetzt werden, wo ein entsprechender Feuerwiderstand durch andere Materialien und Maßnahmen nicht erreicht werden kann.

Grundsätzlich ist darüberhinaus bei jeder Anwendung asbesthaltiger Baumaterialien zu prüfen, ob ein Ersatz durch asbestfreie möglich ist.

Vorrangig müssen die Substitutionsbemühungen dort verstärkt werden, wo aus technologischen und technischen Gründen ein hoher mechanischer Bearbeitungsaufwand beim Anwender der Erzeugnisse notwendig ist.

Im nachfolgenden Überblick werden für die einzelnen Sortimente asbesthaltiger Baumaterialien Substitutionsmöglichkeiten angegeben.

Ebene Asbestzementplatten

- herkömmliche Baumaterialien

Gipskartonplatten

Hartfaserplatten mit und ohne Oberflächenbeschichtung

Spanplatten mit und ohne Oberflächenbeschichtung

Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL)

Wände in konventioneller Bauweise (Ziegel, Beton, Holzbetonelemente)

Röhrenspanplatten

Hersteller: VEB Vereinigte Holzveredlungswerke Leipzig

7145 Wiederitzsch

- Platten auf Kunststoffbasis

glasfaser- bzw. glasseidenverstärkte Polyesterplatten

Decelith-Halbzeuge, Saxolin- u. ABS-Tafeln

Hersteller: VEB Eilenburger Chemiewerk

7280 Eilenburg

Glikresit-Platten

Hersteller: VEB Chemische Werke Cottbus

7500 Cottbus

PVC-H-Trennwandprofile

Hersteller: VEB Orbitoplast Trebbichau

BT Osternienburg

4374 Osternienburg

- Metallplatten

Ekotal-Bleche

Stahlbleche

- Mehrschichtkonstruktionen

Wabenkernplatte mit verschiedenen Deckschichten

Stahl-PUR-Stahl-Stützkernelemente

Hersteller: VEB Holz- und Leichtmetallbauelemente Leipzig
7021 Leipzig

leichte Außenwandelemente - hlb-Außenwandelemente

Hersteller: VEB Holz- und Leichtmetallbauelemente Leipzig
7021 Leipzig

Raumwand großes Verbundelement aus Porengips mit PUR-Gipsdeckschicht

Hersteller: VEB Krölpalit-Baustoffwerke Krölp
6842 Krölp

Außenwandelemente mit PUR-Hartschaumkern u. Aluminiumdeckschichten

Hersteller: VEB Holzbauwerke Bernsdorf
7702 Bernsdorf

nichtbrennbare Schallschutzelemente

Beratung: VEB Isolierungen Berlin
1120 Berlin

- sonstige Platten

Mineralwolleplatten - bewehrt

Hersteller: VEB Zementwerke Karsdorf
Werk 4 Karsdorf
4806 Karsdorf

Werk 5 Bad Berka
5302 Bad Berka

Asbestzement-Welltafeln

- bituminöse Bahnen, Platten u. Schindeln

Dachpappe

Preolit-Schindeln

Glasvliesdachbahnen

Wellbit-Platten u.-Formteile

- Eindeckung mit Dachziegeln, Schiefer

- Metall-Welltafeln

Ekotal-Bleche u. Ekotal-Trapezprofile

Aluminium-Welltafeln

- Mehrschichtelemente

Stahl-PUR-Bit-Dachelemente

Hersteller: VEB Holz- u. Leichtmetallbauelemente Leipzig
7021 Leipzig

Wardachelement mit PUR-Hartschaumkern u. Aluminiumdeckschichten
Hersteller: VEB Holzbauwerke Bernsdorf
7702 Bernsdorf

- glasfaserverstärkte Polyesterplatten
- Drahtglas

Asbestzement-Druckrohre

- Rohre aus Polyäthylen u. PVC
- Stahlrohre

Rohre für Lüftung und Abgasführung

- Kanäle aus Kunststoffen
- Kanäle aus Stahlblech

Funkenlöschkammern

- keramische Isoliermaterialien
- Kunststoffe

Feuerhemmende Baumaterialien

- konventionelle nichtbrennbare Baustoffe, z.B.
Beton, Naturstein, Ziegelsteine, Schamotteerzeugnisse, Gassilikatsteine
 - temperaturbeständige Isoliermaterialien, z.B.
Schlacken- u. Gesteinswolle
Kalziumsilikat-Isolierstoff (Schüttgut, vorgeformte Teile; Temperaturbeständigkeit bis 1100 °C)
- Hersteller: VEB Chemiekombinat Bitterfeld
4400 Bitterfeld

Feuerfeste Plastiks (Industrieofenbau; Temperaturbeständigkeit 1100-1600 °C)
Hersteller: VEB Zentraler Ingenieurbetrieb der Metallurgie
Zweigbetrieb Metallurgieofenbau Meißen
8250 Meißen

- Metallkonstruktionen mit Füllungen aus Mineralwolle, Glaswolle, Hochofenschlacke, z.B.
Einrichtungslement aus plastbeschichtetem Stahlblech mit Mineralwollefüllung
Hersteller: VEB IKS Rostock
2500 Rostock
- bewehrte Mineralwolleplatten P 41 (Feuerwiderstand als Unterdecke 0,5 h)
Hersteller: VEB Zementwerke Karsdorf
Werk 4 Karsdorf
4806 Karsdorf
Werk 5 Bad Berka
5302 Bad Berka

- schwerbrennbare Baustoffe, wie Gips- u. Betonelemente mit organischen Füllstoffen, z.B.

Gipskartonplatte GK-F, glasfaserbewehrt
Hersteller: VEB Harzer Gipswerke
4714 Rottleberode

- Umkleidung von Stahlkonstruktionen zur Erzielung von Feuerwiderstandszeiten von $\geq 0,5$ h, z.B.

Basaltspritzverfahren (Basaltwolle granuliert, Wasserglas u. Zusätze)
Beratung: VEB Metalleichtbaukombinat Leipzig
Werk Industriemontagen Leipzig
7030 Leipzig

Gasbetonspritzverfahren (Gasbeton granuliert, Zement u. Zusätze;
Praxiseinführung für 1984 vorgesehen)

Beratung: VEB Metalleichtbaukombinat Leipzig
Forschungsinstitut
7030 Leipzig

Sibaterm-Verfahren (Perlite, Mineralwolle phenolharzfrei, Wasser u. Zusätze)

Beratung: VEB BMK Ingenieurhochbau Berlin
1026 Berlin

- Dämmschichtbildner, z.B.

Feuerschutzmittel "Pyrolan 64"
Hersteller: VEB Chemische Fabrik Pirna-Copitz
BT Radebeul
8122 Radebeul

Dämmschichtbildner DS 324

Hersteller: VEB Lacke und Farben Stralsund
2300 Stralsund

Mit diesen Dämmschichtbildnern behandelte Stahlkonstruktionen erzielen z.Z. Feuerwiderstandszeiten von ca. 20 Minuten.

- mit Feuerschutzmitteln behandelte brennbare Materialien, z.B.

Flammenschutzfarbe "Pytol"
Hersteller: VEB Dico-Werk Dresden
8047 Dresden

Holzschatzmittel "Dohnalit Pyro I"

Hersteller: VEB Chemiewerk Nünchritz
BT Dohna
8313 Dohna

Holzschatzmittel "Kulbasal 55 FP"

Hersteller: VEB Holz- u. Bautenschutzstoffe Radebeul
8122 Radebeul

Konsultationsstelle für alle Probleme des bautechnischen Brandschutzes ist die Bauakademie der DDR, Institut für Baustoffe, Leitstelle für bautechnischen Brandschutz, 7021 Leipzig.

Ein Katalog über feuerschutztechnische Konstruktionen, der sowohl Konstruktionen unter Verwendung asbestfreier wie asbesthaltiger Materialien enthält, liegt als Informationsmaterial im Forschungsinstitut des Metalleichtbaukombinates Leipzig, 7030 Leipzig, vor.

Das VE Bau- und Montagekombinat Erfurt, Kombinatsbetrieb Industrieprojektierung Erfurt, 5010 Erfurt, gibt einen Katalog mit dem Titel "Informationen Ausbautechnik, Baustoffe, Bauelemente" heraus, in dem eine umfassende Übersicht über bauphysikalische, brandschutztechnische sowie weitere technisch-ökonomische Parameter gegeben wird.

Solange ein genereller Austausch von asbesthaltigen Baumaterialien durch asbestfreie noch nicht möglich ist, müssen zur Reduzierung des Gesundheitsrisikos bei der Herstellung und bei der Be- und Verarbeitung die Forderungen der TGL 30058/01 - Staubvorschrift - und der TGL 30058/02 - Asbestvorschrift - mit aller Konsequenz eingehalten werden.

Dazu sind folgende Maßnahmen durchzusetzen:

- Einsatz von Materialien mit beschichteten bzw. gehärteten Oberflächen (Vermeidung von Asbestabrieb)
- Vermeidung des Einsatzes ungepreßter Asbestzementplatten
- Bereitstellung abmessungsgerechter Baumaterialien für die Anwender
- Verwendung der in Lieferstandards festgelegten Abmessungen bei der Projektierung
- Einschränkung der Staubexposition bei der Herstellung und Verarbeitung durch Erhöhung des Mechanisierungs- bzw. Automatisierungsgrades (Industrieroboter)
- zentrale Bearbeitung asbesthaltiger Baumaterialien auf Baustellen im Bereich wirksamer Absaugungen einschließlich Staubabscheider - Schaffung zentraler Vorfertigungsstrecken
- Anwendung spanloser Trennvorrichtungen bzw. Durchsetzung der Naßtechnologie bei spanabhebenden Verfahren, wie Trennschleifen, Sägen, Bohren, sowie Nutzung von mobilen spanlosen Trenneinrichtungen mit Absaugung bei der Bearbeitung vor Ort (Anwendungsbeispiele liegen im WTZ für Arbeitsschutz beim Ministerium für Bauwesen, 1136 Berlin, vor; siehe auch Arbeitshygienische Information Bauwesen, Berlin 15 (1979), H. 2 u. 16 (1980), H. 7)
- staubarme Abfallbeseitigung

2. Substitution Asbesttextilien

Die ausschlaggebenden Eigenschaften für den Einsatz von Asbest bei den Asbesttextilien sind die Faserform und damit die Möglichkeit des Verspinnens der Asbestfaser sowie die thermische Beständigkeit. Da die Faserform des Asbestes eine entscheidende Bedeutung hat, kommen als Substitutionsmaterialien in der Regel nur Faserstoffe, wie Glas-, Mineral- und Keramikfasern in Betracht. Für Isolationszwecke können auch andere nichtfaserförmige Materialien eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß in der DDR der Einsatz asbesthaltiger Materialien zur Wärme- und Schallisolation verboten wurde.

In der nachfolgenden Aufstellung wird nach Literaturangaben ein allgemeiner Überblick über Substitutionsmaterialien und deren Temperatureinsatzgrenzen gegeben.

<u>Material</u>	<u>Temperaturbereich</u>
Polystyrolschaum	- 40 bis 50 °C
Polyurethanschaum weich	- 40 bis 110 °C
Polyurethanhartschaum	- 200 bis 110 °C
Kork	- 250 bis 130 °C
Flachsfaser	0 bis 100 °C
Textilfaser (aromatische Polyamide)	- 200 bis 400 °C
Glasfaser	0 bis 550 °C
Mineralwolle	0 bis 750 °C
Aluminiumsilikatfaser	0 bis 1250 °C

Insbesondere auf der Basis von Glasfasern und Mineralwolle steht zur Substitution von Asbesttextilien eine große Anzahl von Produkten zur Verfügung. Weiterhin werden erste Produkte aus Aluminiumsilikatfasern angeboten. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß auf Grund der Zusammensetzung nicht alle zur Verfügung stehenden Austauschstoffe die o. a. Werte für die thermische Beständigkeit erreichen.

Darüber hinaus können für Isolationszwecke Kunststoff- und Glasschäume als Austauschstoffe eingesetzt werden. Nach TGL 7740 - Asbestschnüre - ist der Einsatz von Asbestschnüren ab 1.1.1981 für Neu- und Weiterentwicklungen nicht mehr zugelassen.

Als Substitute für Asbesttextilien stehen folgende Produkte zur Verfügung:

<u>Produkt</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Bemerkungen</u>
1. Mineralwolle-Erzeugnisse nach TGL 32328	VEB Zementwerke Karsdorf ¹⁾ Werk 4 Karsdorf 4806 Karsdorf Werk 5 Bad Berka 5302 Bad Berka	Handelsname: Kamilit
	VEB Qualitäts- u. Edelstahlkombinat, Ferrolegierungswerk Lippendorf, ²⁾ Nickelhütte St. Egidien	Handelsname: Stelan
	VEB Hartsteinwerke Vogtland Oelsnitz ³⁾	

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- lose Mineralwolle	1); 2)	Dauertemperaturbeständigkeit bis 600 °C
- Mineralwolleplatten	1); 2)	Dauertemperaturbeständigkeit in Abhängigkeit von der Dichte 250 - 600 °C
- Mineralwolleplatten bewehrt	1)	Lieferform: Breite: 500 mm Dicke: 10 - 100 mm Länge: 1000 mm
- Mineralwollmatten auf Wellpappe	2)	Lieferform: Breite: 750, 900, 1050 mm Dicke: 30 - 50 mm Länge: 1200-1400 mm
- Mineralwollmatten auf Aluminiumfolie	1); 2)	Dauertemperaturbeständigkeit bis 200 °C
- Mineralwollmatten auf Drahtnetz	2)	Lieferform: Breite: 500, 1000 mm Dicke: 40 - 120 mm Länge: 2000-5000 mm
- Mineralwollmatten bindemittelfrei, malimoversteptt	3)	Dauertemperaturbeständigkeit bis 600 °C
- Mineralwollefilze	1)	Dauertemperaturbeständigkeit in Abhängigkeit von der Beschichtung 200 - 700 °C
- Mineralwollebahnen auf Papier	1)	Lieferform: Breite: 925 mm Dicke: 6 - 18 mm Länge: 7000-20000 mm bds. mit Glasvlies bzw. mit Glasgewebe beschichtet
- dekorative Mineralwolleplatten nach TGL 36615	1)	Dauertemperaturbeständigkeit bis 500 °C
P 61		Lieferform: Breite: 600 mm Dicke: 30 mm Länge: 600 - 1500 mm
P 62		
P 63		

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Mineralwolleschnüre Schnüre mit Stahldraht blank umklöppelt Schnüre mit Stahldraht verzinkt umklöppelt Schnüre mit Glasfaser- garn umklöppelt	2)	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 600 °C Lieferform: Ø: 30 mm Länge: 100 m
- Mineralwolle-Rohrschalen	1)	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 190 °C Lieferform: Ø: 30 mm Länge: 100 m
2. Glasfaser-Erzeugnisse nach TGL 26740		Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 450 °C Lieferform: Länge: 1000 mm Innen-Ø: 21 - 325 mm
- lose Glasfaserballen	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 300 °C bei allen Glasfaserer- zeugnissen, wenn nichts anderes angegeben ist
- Glasfaserband, -garn, - zwirn	dto.	
- Glasfaserschnüre	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach VEB Freiberger Asbest-, Glaswollspinnerei u. Weberei 9200 Freiberg	Lieferform: Ø: 30 mm Lieferform: Ø: 5 - 30 mm
Kautasit-Glaspackung gedreht Art.-Nr.: 355	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig 8252 Coswig	Lieferform: Ø: 5 - 30 mm
- Glasfaserbänder	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Lieferform: Breite: 20 - 100 mm
- Glasfaser-Vlies-Stoffe	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 180 °C Lieferform: Breite: 125 - 1000 mm
- Glasfaserschlüsse	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	Lieferform: Ø: 25 - 60 mm
- Glasfasergewebe	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Lieferform: Breite: 800 - 1200 mm Lieferform: Breite: 1000 mm
- Glasseidenmischgewebe	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Lieferform: Breite: 1000 u. 2000mm

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Glasfaser-Nähgewirkmatte "Maliwatt" V 9 V 15 P 15	VEB Freiberger Asbest-, Glaswollspinnerei u. Weberei 9200 Freiberg	Dauertemperaturbe- ständigkeit V 9; V 15 bis 160 °C P 15 bis 260 °C Lieferform: Breite: 900 - 1000 mm Dicke: 2 - 7 mm
- Glasfasermatten auf Wellpappe gesteppt auf Krepppapier auf bitumengetränktem Papier	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach VEB Glasgespinst Leipzig 7033 Leipzig	Lieferform: Breite: 500 u. 1000 mm Dicke: 10 - 70 mm Länge: 5000-10000 mm
- Glasfaserformmatten	VEB Glasgespinst Leipzig 7033 Leipzig	Lieferform: Dicke: 20 - 50 mm
- Glasfaser-Schalen	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 250 °C Lieferform: Länge: 1300 mm Innen-Ø: 22 - 219 mm
- Glasfaser-Nadelmatten	VEB Freiberger Asbest-, Glaswollspinnerei u. Weberei 9200 Freiberg	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 500 °C; bei nur thermischer Be- lastung bis 600 °C Lieferform: Breite: 1000 mm Dicke: 4 - 14 mm
- Superfeine Glaswatte	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	
- Matten aus superfeiner Glaswatte	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 500 °C Lieferform: Breite: 500 u. 650 mm Dicke: 30 - 80 mm
- Nähgewirkmatten aus super- feiner Glaswatte	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Dauertemperaturbe- ständigkeit des Nähfadens 200 °C, der Glaswatte 500 °C Lieferform: Breite: 600 - 2000 mm Dicke: 5 mm
3. Glasseiden-Erzeugnisse		Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 500 °C bei allen Glasseiden- erzeugnissen, wenn nichts anderes angegeben ist
- Glasseiden-Stapel	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	loses Material; auf eine Länge von 3 - 50 mm geschnitten
- Glasseidentwist, -zwirn	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	
- Glasseidenroving	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	Strang aus annähernd parallelen, nicht mit- einander verdrehten Glasseiden-Spinnfäden

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Glasseidenbänder	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	Lieferform: Breite: 10 - 60 mm
- Glasseidenrovingbänder	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	Lieferform: Breite: 150 - 200 mm
- Glaprebänder	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	Glasseidenrovingfäden mit Spezialharz ver- klebt
		Lieferform: Breite: 10 u. 20 mm
- Glasseidenbreitgewebe	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	Lieferform: Breite: 100 - 1100 mm
- Glasseidentwist- u. -zwirngewebe	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	Lieferform: Breite: 1000 - 1200 mm
- Glasseidenrovinggewebe	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	Lieferform: Breite: 1200 mm
- Fadenlagen-Nähgewirke	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	Dauer temperaturbe- ständigkeit bis 150 °C Lieferform: Breite: 300 - 2400 mm
- Glasseiden-Stapelbinder- matten	VEB Kombinat Glasseide Oschatz 7260 Oschatz	Dauer temperaturbe- ständigkeit bis 150 °C Lieferform: Breite: 1050 - 1250 mm
- Geräteheizleitung NWGsGeW	VEB Vereinigte Netz- u. Seilwerke Heidenau 8312 Heidenau	Glasseidenkordel
4. Aluminiumsilikatfaser- Erzeugnisse		
- feuerfeste Fasern Fasern lose Matten Platten	VEB Zentraler Ingenieur- betrieb der Metallurgie Zweigbetrieb Metallurgie- ofenbau Meißen 8250 Meißen	Dauer temperaturbe- ständigkeit bis 1250 °C weitere Produkte in Vorbereitung
- Neukalin K1-250 K1-400	VEB Feinpapierfabriken Neu Kalis 2807 Neu Kalis	Isolierpapier Dauer temperaturbe- ständigkeit bis 1200 °C
5. Hitzeschutzkleidung		
- Hitzeschutzkleidung aus leonischem Gewebe Jacken Hosen Schürzen Halbschürzen Kapuze mit Nackenschutz Gesichtsmasken Handschuhe Armschützer	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn Vertrieb: VEB Chemiehandel Dresden	kein Schutz vor Flammen u. Funken
- Hitzeschutzschrüze aus aluminiumkaschiertem Glasfasergewebe	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn Vertrieb: VEB Chemiehandel Dresden	

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Hitzeschutzkleidung aus aluminiumkaschiertem Asbestgewebe	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	
Latzschürze Armschützer Handsack	Vertrieb: VEB Chemiehandel Dresden	
- "Asglatex"-Wärmestrah-lenschutanzug aus aluminiumkaschiertem Asbestgewebe	dto.	
- Handschuhe aus Grobgarn-gewebe	dto.	Daumen u. Handinnen-flächen aus Asbest

6. Sonstige

- Kautasit-PTFE-Dichtungs-band	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig 8251 Coswig	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 300 °C Lieferform: Breite: 13 u. 25 mm Dicke: 0,1 u. 0,2 mm
- Kautasit-PTFE-Dichtungs-schnur	dto.	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 300 °C Lieferform: Ø: 2 - 20 mm
- Hitzeschutzfolie "Sikatherm"	siehe Substitution Asbestplatten, Asbest-papiere	
- imprägniertes Segeltuch	Fa. H. Lehmann Görlitz 8900 Görlitz	Einsatz u.a. als Schweißvorhänge
- Flammenschutzdecke Art.-Nr.: 21,52,53	VEB Asglatex Ohorn 8506 Ohorn	Baumwollgewebe, flammenhemmend imprä-gniert
- Hartschaumstoff aus PVC "Ekazell" nach TGL 32568	VEB Chemiekombinat Bitterfeld 4400 Bitterfeld	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 40 °C
- Hartschaumstoff aus Phenol-Formaldehydharz "Plastapor PF-S"	VEB Plasta Kunstharz- u. Preßmassenfabrik Eschenhain 7204 Eschenhain	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 130 °C

Weitere asbestfreie Produkte zur Wärmeisolation sind im Punkt "Substitution asbesthaltiger Baumaterialien" aufgeführt.

Ist eine Substitution derzeitig nicht möglich, sind die Forderungen der TGL 30058 mit aller Konsequenz durchzusetzen.

Insbesondere muß folgendes gewährleistet werden:

- Bearbeitung des Materials im Bereich einer wirksamen Absaugung
- Verarbeitung abmessungsgerechter Materialien
- Befeuchtung des zu verarbeitenden Materials
- Staubarme Beseitigung der Abfälle

3. Substitution Asbestplatten, Asbestpapiere

Asbestplatten wurden bisher vorwiegend als Wärmeisolationsmaterial, als nichtbrennbarer feuerhemmender Werkstoff und zu Dichtungszwecken eingesetzt.

Durch die Oberflächenbeschaffenheit dieser Materialien und durch die lockere Bindung der Asbestfasern innerhalb des Materialgefüges kann es schon bei mäßiger mechanischer Beanspruchung zu einem erheblichen Abrieb kommen. Zusätzlich verursacht die mechanische Bearbeitung der Asbestplatten, z.B. durch Stanzen oder Scheren, teilweise eine erhebliche Staubentwicklung.

Die Substitution von Asbestplatten ist in vielen Anwendungsfällen möglich, wobei oftmals technische Anwendungsvorschriften im Wege stehen und einer unbedingten Überarbeitung bedürfen.

Die Anwendung von Asbestplatten zur Wärmeisolation wurde 1981 verboten.

Als Substitute sowohl für Asbestplatten als auch für Asbestpapier stehen für den entsprechenden Verwendungszweck folgende Produkte zur Verfügung:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Mineralwolleerzeugnisse z.B. Mineralwolleplatten Mineralwollematte		siehe Substitution Asbesttextilien
- Glasfaser- bzw. Glasseidenerzeugnisse z.B. Glasfaser-Nähgewirk-matten Glasfasermatten Glasfasergewebe Glasfaser-Nadel-matten		siehe Substitution Asbesttextilien
- Aluminiumsilikatfaser-erzeugnisse z.B. Neukalin-Papiere Platten		siehe Substitution Asbesttextilien
- Hitzeschutzfolie "Sikatherm"	VEB Polyfol Markkleeberg 7113 Markkleeberg	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 300°C Einsatz vorwiegend zum Schutz gegen Temperaturstrahlung; aber auch z.B. als Wärmeisolation in Rundfunk- u. Fernsehgeräten oder als Be-läge auf Arbeitsti-schen von Glasbläsern
- Glasgewebetapete "Haglasta"	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 300°C
- PTFE-Folie u. PTFE-Tafeln	VEB Chemiewerk Nünchritz 8401 Nünchritz	Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 300°C
- Leunapor-Folie nach TGL 28823	VEB Leuna-Werke "W. Ulbricht" 4220 Leuna	Polyolefinschaum-folie Dauertemperaturbe-ständigkeit bis 60 °C

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Platten aus Polyurethan-Hartschäumen	VEB Synthesewerk Schwarzheide 7817 Schwarzheide	
- Lederfaserplatten	VEB Lederfaserwerk Siebenlehn 9216 Siebenlehn	Dauertemperaturbeständigkeit bis 80 °C Produkt mit höherer Temperaturbeständigkeit in der Entwicklung
- Flammenschutzsiebe aus Drahtgewebe bzw. Kochschutzplatte aus Metalllamellen	VEB Metallweberei Neustadt 6710 Neustadt	
- Schaumglas "Coriglas"	VEB Trisola Steinach BT Schaumglaswerk Taubenbach 6421 Schmiedefeld	Dauertemperaturbeständigkeit bis 450 °C "Coriglas" wird in Plattenform geliefert Länge: 500 mm Breite: 250 u. 500 mm Dicke: 40 - 120 mm
- Glaskeramische Werkstoffe z.B. Vitrokeramik ilmavit(R)40	VEB Werk für Technisches Glas Ilmenau 6300 Ilmenau	Dauertemperaturbeständigkeit bis 700 °C elektrisches Isoliermaterial; Wärmeisolationsmaterial; lieferbar als Halbzeug

Als Unterlage für Elektroarmaturen auf Materialien ohne klassifizierten Feuerwiderstand wird durch den VEB Metalleichtbaukombinat, Werk Magdeburg, BT Brandenburg, PVC-Fußbodenbelag (Dicke 3 - 5 mm) verwendet. (Bestätigt durch das Ministerium für Bauwesen, Staatliche Bauaufsicht, für das Angebotsprojekt "Raumzellen").

Ist eine Substitution aus technologischen oder technischen Gründen noch nicht möglich, ist bei der Verarbeitung z.B. durch Anfeuchten des asbesthaltigen Materials oder Arbeiten im Bereich einer wirksamen Absaugung eine Staubentwicklung zu vermeiden.

Die Substitution der Asbestplatten für Dichtungszwecke wird im Pkt. Substitution Flachdichtungen behandelt.

4. Substitution Dichtungen, Packungen

4.1. Substitution Flachdichtungen

Zu Dichtungszwecken wird z.Zt. ein umfangreiches Sortiment sowohl asbesthaltiger als auch asbestfreier Erzeugnisse als Flachdichtungen angewendet. In der nachfolgenden Aufstellung werden die Werkstoffe aufgeführt, die als Flachdichtungsmaterial in der DDR zum Einsatz kommen. Der gleichzeitig angegebene Bereich für die maximale Dauertemperaturbeständigkeit ist abhängig von der Zusammensetzung des jeweiligen Produkts.

Werkstoffgruppe	max. Dauertemperatur-beständigkeit
1. Elaste	50 - 180 °C
- techn. Gummiplatten	
- Silikonkautschukplatten	
- Moosgummibahnen	
2. Plaste	50 - 300 °C
- Polyvinylchlorid (PVC)	
- Polyäthylen	
- Polytetrafluoräthylen (PTFE)	
3. Werkstoffe aus Zellulose	75 - 120 °C
- Dichtungspapier	
- Pappe	
- Hartpappe	
- Preßspan	
- Vulkanfiberplatten	
4. Kork	75 - 120 °C
- Preßkork	
5. Werkstoffe auf der Basis tierischer Eiweiße	bis 150 °C
- Leder	
- Pilz	
6. Asbest-Kautschuk (It-Platten)	120 - 600 °C
7. Asbest-Platten	500 °C
8. Metall-Asbest	150 - 520 °C
9. Kunststoff-Asbest	300 °C
10. Metalle	150 - 600 °C
- Kupfer	
- Stahl	
- Aluminium	

In der internationalen Literatur werden zusätzlich folgende asbestfreie Dichtungswerkstoffe angegeben.

Werkstoff	max. Dauertemperatur-beständigkeit
- aromatische Polyamide	400 °C
- Graphitfasern	600 °C
- Metallwolle z.B. Aluminium Kupfer	1000 °C
- mineralische u. keramische Werkstoffe z.B. Siliziumkarbid Aluminiumsilikat	1000 °C

Da praxisreife Lösungen zum Ersatz von Asbest in den asbesthaltigen Dichtungsmaterialien z.Zt. nicht bekannt sind, muß es das Ziel sein, zukünftig asbesthaltige Flachdichtungen nur dort einzusetzen, wo aus technischen und technologischen Gründen asbestfreie Materialien nicht angewendet werden können.

Bei der Auswahl des Dichtungswerkstoffes sind neben der Temperaturbeständigkeit die chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Ölen, Wasser, Gasen, die mechanischen Eigenschaften einschließlich Alterungsbeständigkeit sowie die Druckbeständigkeit entscheidende Kriterien.

Liegt eine geringe bis mittlere Beanspruchung der Dichtungen vor, ist für fast alle technischen Anwendungsfälle der Einsatz asbestfreier Dichtungen möglich. Bei sehr hohen Beanspruchungen, insbesondere beim gleichzeitigen Vorliegen von verschiedenen Beanspruchungsarten, wie hohe Temperatur- und Druckbelastung sowie Abdichtung chemischer Medien, ist dagegen z.Zt. eine Substitution nur in bestimmten Anwendungsfällen durchführbar. ¹⁾

Die nachfolgend auszugsweise abgedruckte TGL 20669 - Dichtungen für Flanschverbindungen; Richtlinien für die Verwendung - verb. ab 1.9.1980, regelt aus arbeitshygienischen und materialökonomischen Gesichtspunkten den Einsatz des jeweiligen Dichtungswerkstoffes.

Verwendung

Medium	max.Temperatur-beständigkeit °C	Werkstoff oder Dichtungsart	TGL	asbest-haltig
Trinkwasser, Lebensmittel	50	PVC-weich-Bahnen mit Weichmacher Diocetylphthalat	28905/02	
		Gummiplatte N	12761/01	
	80	Vulkanfibertafel	24653/02	

1) Zur Auswahl eines geeigneten Werkstoffes werden vom VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig, Direktorat Forschung und Entwicklung, 8017 Dresden, Försterlingstr. 22, Anwenderberatungen durchgeführt.

Verwendung

Medium	max.Temperatur-beständigkeit °C	Werkstoff oder Dichtungsart	TGL	asbest-haltig
Betriebs-wasser, neutrale wässrige Salz-lösungen, Seewasser	50	PVC-weich-Bahnen	28905/02	
		Gummiplatte O od.N	12761/01	
	70	Gummiplatte W		
	75	Dichtungspapier	11879	
	80	Hartpappe, imprägn.	12309	
	80	Vulkanfibertafel	24653/02	
	250	It-Platte It H	3424	x
	300	PTFE	106-701/02	
	500	It-Platte It SH	3424	x
	werkstoffbedingt	Dichtungslinse	21488	
		Kammprofilierte Dichtung	0-2697	
Wasser-dampf	250	Asbestgewebe HG imprägniert, als Ring gefertigt	-	x
	300	PTFE	106-701/02	
	350	Asbestgewebe SG imprägniert, als Ring gefertigt	-	x
	400	It-Platte It H	3424	x
	500	It-Platte It SH	3424	x
	600	It-Platte It Z	3424	x
	werkstoffbedingt	Fülldichtring C	0-7603	x
		Dichtungslinse	21488	
		Kammprofilierte Dichtung	0-2697	
Gase, neutral nicht brennbar, außer O ₂	50	Polyäthylen-Tafeln	21428/02	
		PVC-weich-Bahnen	28905/02	
		Gummiplatte O od.N	12761/01	
	70	Gummiplatte W		
	80	Vulkanfibertafel	24653/02	
	180	Silikonkautschuk-Platte	-	
	250	Asbestgewebe HG imprägniert, als Ring gefertigt	-	x
	350	Asbestgewebe SG imprägniert, als Ring gefertigt	-	x
	400	It-Platte It H	3424	x
	500	It-Platte It SH	3424	x

Verwendung

Medium	max. Temperatur-beständigkeit °C	Werkstoff oder Dichtungsart	TGL	asbest-haltig
Gase, neutral nicht brennbar, außer O ₂	werkstoff- bedingt	Flachdichtring A	0-7603	
		Fülldichtring C		x
	werkstoff- bedingt	Dichtungslinse	21488	
		kammprofilierte Dichtung	0-2697	
	600	It-Platte It Z	3424	x
	50	PVC-weich-Bahnen (nicht für Ace- tylen)	28905/02	
	250	Asbestgewebe HG imprägniert, als Ring gefertigt	-	x
	250	Flachdichtring A Werkstoff R-Cu 99,7 F 20 (nicht für Ace- tylen u. Ammoniak)	0-7603	
	350	Asbestgewebe SG imprägniert, als Ring gefertigt	-	x
	400	It-Platte It H	3424	x
Gase brennbar, außer H ₂	500	It-Platte It SH	3424	x
	600	It-Platte It Z	3424	x
	werkstoff- bedingt	Dichtungslinse	21488	
		kammprofilierte Dichtung	0-2697	
	250	Reinaluminium Al 99,9 R	14712/02	
	300	It-Platte It SH	3424	x
	werkstoff- bedingt	Dichtungslinse	21488	
Sauer- stoff 1)	- 60 bis + 70	PTFE rein, PTFE-Ummantelung mit It-SH-Einlage	106-701/02	x
	- 40 bis + 70	It-Platte It SH undubliert	3424	x
	- 60 bis + 70	PTFE-Glas-Kompo- sition	106-701/02	
	- 200 bis + 150	Fülldichtring C Cu/It SH	0-7603	x
	- 200 bis + 150	Kupfer R-Cu 99,7 F 20	0-17670/01	
	- 200 bis + 400	Dichtungslinse X 8 Cr Ni Mo Ti 18.11 AS	21488	

Verwendung

Medium	max. Temperatur-beständigkeit °C	Werkstoff oder Dichtungsart	TGL	asbest-haltig
Säuren und saure Gase nicht oxydierend, außer Flußsäure	50	PVC-weich-Bahnen ²⁾	28905/02	
		Polyäthylen- ²⁾ Tafeln	21428/02	
		Gummiplatte S	12761/01	
	80/140	PTFE-Ummantelung ³⁾ mit Gummieinlage	106-701/02	
	180	It-Platte It S (nicht für Ameisen- u. Oxalsäure)	3424	x
	300	PTFE-Ummantelung mit It H-Einlage	106-701/02	x
Phenol	300	PTFE	106-701/02	
		It-Platte It P	3424	x
Säuren und saure Gase oxydierend, Ameisen- und Oxalsäure	80/140	PTFE-Ummantelung ³⁾ mit Gummieinlage	106-701/02	
	180	It-Platte It S (nicht für Ameisen- und Oxalsäure)	3424	x
	300	PTFE-Ummantelung mit It H-Einlage	106-701/02	x
	300	PTFE	106-701/02	
Fluß- säure	300	PTFE rein	106-701/02	
Laugen, alkali- sche Lösungen	50	Gummiplatte S	12761/01	
	80/140	PTFE-Ummantelung ³⁾ mit Gummieinlage	106-701/02	
	100	Flechdichtring A Werkstoff AL 99,5 F 10	0-7603	
	180	It-Platte It S		
	200	It-Platte It H	3424	x
	250	It-Platte It SH		
	300	PTFE-Ummantelung mit It H-Einlage	106-701/02	x
Öle und Fette		PTFE		
	50	Gummiplatte B	12761/01	
	75	Preßkork	-	
		Dichtungspapier	11879	
	80	Hartpappe	12309	
		Vulkanfibertafel	24653/02	
	90	Gummiplatte Hö	12761/01	
	500	It-Platte It P	3424	x

Verwendung

Medium	max. Temperatur-beständigkeit C	Werkstoff oder Dichtungsart	TGL	asbest-haltig
Öle und Fette	werkstoff- bedingt	Flachdichtring A	0-7603	
		Fülldichtring C		x
	werkstoff- bedingt	Dichtungslinse	21488	
Kältemittel (Halogen- kohlenwas- serstoffe, Ammoniak) Kältemittel- ölgemische	- 70 bis + 100	Aluminium AL 99,5 F 10	14712/01	
	- 70 bis + 200	PTFE	106-701/02	
	- 50 bis + 200	It-Platte It V	3424	x
Alipha- tische Kohlenwas- serstoffe, Kraft- stoffe, Alkohole	50	Gummiplatte B	12761/01	
	50	Preßkork	-	
	75	Dichtungspapier ungeklebt	11879	
	80	Hartpappe imprägniert	12309	
		Vulkanfibertafel	24653/02	
	100	Flachdichtring A Werkstoff AL 99,5 F 10	0-7603	
	250	Flachdichtring A Werkstoff R-Cu 99,7 F 20	0-7603	
	300	PTFE	106-701/02	
	500	It-Platte It P	3424	x
	520	Flachdichtring A Werkstoff MK 3 AL	0-7603	
	600	It-Platte It Z	3424	
		It-Platte It F		x
Chlo- rierte und aromati- sche Kohlen- wasser- stoffe, Erdöl	80/140	PTFE-Ummantelung ³⁾ mit Gummieinlage	106-701/02	
	100	Flachdichtring A Werkstoff AL 99,5 F 10	0-7603	
	250	Flachdichtring A Werkstoff R-Cu 99,7 F 20	0-7603	
	300	PTFE-Ummantelung mit It H-Einlage	106-701/02	x
		PTFE		
	- 60 bis + 500	It-Platte It P	3424	x

Verwendung

Medium	max.Temperatur-beständigkeit °C	Werkstoff oder Dichtungsart	TGL	asbest-haltig
Chlorierte u. aromat. Kohlenwas-serstoffe, Erdöl	520	Flachdichtring A Werkstoff MK 3 AL	0-7603	
	werkstoffbe-dingt	Dichtungslinse	21486	

- 1) Es sind die TGL 30338 und ASAO 861/1 zu beachten. Die nichtmetallischen Werkstoffe sind bis + 70 °C geprüft.
- 2) PVC-weich-Bahnen nur für verdünnte Säuren geeignet (Schwefelsäure nur bis 10 %ig), Polyäthylen-Tafeln für Schwefelsäure nur unter 50 %.
- 3) Mit Gummieinlage (WS 2.055 bis 80 °C und WS 6.057 bis 140 °C nach TGL 106-701/01) besonders für Flansche aus Glas und Porzellan.

Es muß darauf hingewiesen werden, daß für bestimmte Anwendungsfälle der in der TGL 20669 angegebene Einsatz von asbesthaltigen Dichtungsmaterialien nicht generell erforderlich ist. Zum Beispiel stellen die im Standard angegebenen Werte für die Temperaturbeständigkeit Grenzwerte für die Dauerbelastbarkeit dar. Es ist jedoch in vielen Fällen möglich, einzelne Dichtungswerkstoffe mit höheren Temperaturen zu beladen. Ausgehend von den konkreten Einsatzbedingungen ist in diesen Fällen eine Abstimmung zwischen Hersteller und Anwender unerlässlich. Die im Standard genannten asbestfreien Dichtungsmaterialien werden von folgenden Betrieben produziert bzw. gehandelt:

Produkt	Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
- Gummiplatten	VEB Gummiwerk Thüringen 5812 Waltershausen	
	VEB Chemiehandel (Anschrift entsprechend regionaler Zuständigkeit)	
- Vulkanfibertafeln	VEB Vulkanfiberwerk Werder 1512 Werder	neben Tafeln werden auch Flachdichtungen aus dem gleichen Material geliefert
- Dichtungspapier	VEB Kombinat Zellstoff u. Papier Heidenau 8312 Heidenau	
- Hartpappe	VEB Kombinat Zellstoff u. Papier Heidenau 8312 Heidenau	
- PTFE-Platten	VEB Chemiewerk Nünchritz 8401 Nünchritz	aus diesem Material werden in den Stanzbetrieben (s.Pkt. 4.1.) vorgefertigte Erzeugnisse hergestellt

Produkt	Hersteller/Lieferant	Bemerkungen
- Silikonkautschukplatten	VEB Kombinat Plast- u. Elastverarbeitung Berlin 1120 Bln.-Weißensee	Formartikel u. Platten u.a. für Geräte der Lebensmittelindustrie u. Medizintechnik
- PVC-weich-Bahnen	VEB Chemiewerk Eilenburg 7280 Eilenburg VEB Orbitaplast K.-M.-Stadt 9003 Karl-Marx-Stadt	
- Dichtungslinsen	VEB Kupferring-Dichtungswerk Annaberg 9300 Annaberg-Buchholz	
- Metalldichtungen aller Art	VEB Kupferring-Dichtungswerk Annaberg 9300 Annaberg-Buchholz	
- Preßkork	VEB Holzimport Potsdam 1500 Potsdam	

Im Standard werden folgende Werkstoffe nicht genannt, die bereits als Dichtungsmaterial Verwendung finden:

- Lederfaserplatten	siehe Substitution Asbestplatten, Asbestpapiere	
- Leunapor-Folie		
- Polyurethan-Elastomere Systemgruppen: SYS-PUR ET SYS-PUR EG	VEB Synthesewerk Schwarzeide 7817 Schwarzeide	Halzeuge: Platten, Stangen, Rohre Dauertemperaturbeständigkeit bis 80 °C
- Cenusil NG 3800	VEB Chemiewerk Nünchritz 8401 Nünchritz	
- Hochdruck-Dichtungsmasse "Cegrolit-extra"	Fa. E. Fiedler Leipzig 7033 Leipzig	Dauertemperaturbeständigkeit bis 700 °C

Ist eine Substitution asbesthaltiger Dichtungsmaterialien aus technologischen bzw. technischen Gründen z.Z. noch nicht möglich, ist bei der Herstellung und bei der Be- und Verarbeitung auf die Durchsetzung folgender Forderungen der TGL 30058 besonders zu achten:

- Zentralisierte Herstellung und Bearbeitung von Dichtungselementen im Bereich wirksamer Absaugungen
- Verwendung vorgefertigter Dichtungselemente
- Staubarme Beseitigung von Dichtungsabfällen sowohl bei der Herstellung als auch beim Austausch von Dichtungselementen

4.2. Substitution Stopfbuchsenpackungen

Zur Abdichtung von Stopfbuchsen wird gegenwärtig ein umfangreiches Sortiment sowohl asbesthaltiger als auch asbestfreier Produkte eingesetzt. Nachfolgend werden die asbestfreien Werkstoffe aufgeführt, die nach TGL 5868 als Weichstoffpackungen Verwendung finden. Die gleichzeitig angegebenen Werte für die maximale Dauertemperaturbeständigkeit sind abhängig von der Zusammensetzung der jeweiligen Produkte.

Werkstoffgruppe	max. Dauertemperaturbeständigkeit
Baumwoll- u. Baumwollmischgarn	100 °C
Hanf- u. Flachsgarn	150 °C
Glasfaserzwirn	300 °C
PTFE-Seide; PTFE-Dispersion	300 °C

In der internationalen Literatur werden daneben Packungen auf der Basis von Graphitfasern angegeben, die eine Temperaturbeständigkeit bis 600 °C aufweisen.

Gemäß TGL 5868/01 (Entwurf Februar 1981) stehen die folgenden asbestfreien Weichstoffpackungen als Substitute zur Verfügung:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Baumwoll-Wasser- packung (auch graphitiert) Art.-Nr.: 517 (G)	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender u. bewegter Maschinenteile gegenüber Wasser u. neu- tralen Salzlösungen Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 120 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1,6 - 4,0 MPa (16-40 kp/cm ²)
- Lösungsmittelpackung Art.-Nr.: 583 B	dto.	Abdichtung ruhender u. bewegter Maschinenteile gegenüber Lösungsmitteln, Ölen u. Teeren Packung aus Baumwollgarn Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 100 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1 - 6,4 MPa (10 - 64 kp/cm ²)
- Baumwoll-Trocken- packung Art.-Nr.: 310	dto.	Abdichtung ruhender Maschi- nenteile in der Nahrungs- mittelindustrie Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 120 °C Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 kp/cm ²)

1) Die angegebenen unteren Werte für die Druckbeständigkeit gelten für die bewegte Abdichtung an Kreiselpumpen und die oberen Werte für die ruhende Abdichtung.

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Hanf-Wasserpackung (auch graphitiert) Art.-Nr.: 513 (G)	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung bewegter Maschinenteile gegenüber Wasser, neutralen Salzlösungen u. inerten Gasen Dauertemperaturbeständigkeit bis 150 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 2,5 - 4,0 MPa (25 - 40 kp/cm ²)
- Hydraulikpackung Art.-Nr.: 5280 (G)	dto.	Abdichtung ruhender und bewegter Maschinenteile ölhydraulischer Anlagen, speziell für selbstschmierende Medien Packung aus Hanfgarn Dauertemperaturbeständigkeit bis 60 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 4,0 - 30 MPa (40 - 300 kp/cm ²)
- Glasfaserpackung Art.-Nr.: 333	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile, Ofenabdichtung Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 kp/cm ²)
- Kautasit-PTFE-Glas-Graphit-Packung Art.-Nr.: 2000	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Abdichtung ruhender und bewegter Maschinenteile gegenüber Heißwasser, Salzlösungen, organischen Säuren, Laugen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Ölen, Teeren, inerten sowie aggressiven Gasen (außer Sauerstoff) Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1,0 - 10 MPa (10 - 100 kp/cm ²)
- Kautasit-PTFE-Glas-Glimmer-Packung Art.-Nr.: 2100	dto.	Abdichtung ruhender und bewegter Maschinenteile gegenüber Heißwasser, Salzlösungen, Säuren, Laugen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Ölen, Teeren, inerten sowie aggressiven Gasen Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1,0 - 10 MPa (10 - 100 kp/cm ²)
- PTFE-Seidenpackung Art.-Nr.: 1180	dto.	Abdichtung ruhender Maschinenteile gegenüber fast allen Medien Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 6,4 MPa (64 kp/cm ²)

1) Die angegebenen unteren Werte für die Druckbeständigkeit gelten für die bewegte Abdichtung an Kreiselpumpen und die oberen Werte für die ruhende Abdichtung.

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- PTFE-Graphitband- packung Art.-Nr.: 1185	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Abdichtung ruhender und be- wegter Maschinenteile gegen- über fast allen Medien Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1,6 - 6,4 MPa (16 - 64 kp/cm ²)
- PTFE-Extrusions- packung Art.-Nr.: 0221	dto.	Abdichtung gegenüber sauren und alkalischen Medien Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1,0 - 2,5 MPa (10 - 25 kp/cm ²)
- PTFE-Graphit- Extrusionspackung Art.-Nr.: 0222	dto.	Abdichtung gegenüber sauren und alkalischen Medien und Nahrungsmitteln Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit ¹⁾ 1,0 - 2,5 MPa (10 - 25 kp/cm ²)
Zusätzlich werden noch die folgenden asbestfreien Weichstoffpackungen gefertigt:		
- Neutralpackung Art.-Nr.: 3300	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender und be- wegter Maschinenteile in der Nahrungsmittelindustrie Packung aus Baumwollgarn Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 80 °C Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 kp/cm ²)
- Hanf-Trockenpackung Art.-Nr.: 325	dto.	Abdichtung ruhender Maschi- nenteile gegenüber neutralen Medien Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 150 °C Druckbeständigkeit bis 2 MPa (20 kp/cm ²)
- Kautasit-Glaspackung gedreht Art.-Nr.: 355	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender Maschi- nenteile Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 300 °C
- Kautasit-Hanf-Latex- Packung Art.-Nr.: 414	VEB Cosid- Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender und be- wegter Maschinenteile gegen- über Wasser, neutralen Salz- lösungen und inerten Gasen Dauertemperaturbe- ständigkeit bis 60 °C Druckbeständigkeit bis 29 MPa (290 kp/cm ²)

1) Die angegebenen unteren Werte für die Druckbeständigkeit gelten für die bewegte Abdichtung an Kreiselpumpen und die oberen Werte für die ruhende Abdichtung.

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Kautasit-Hanf-Latex-Packung, graphitiert Art.-Nr.: 406	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung ruhender und bewegter Maschinenteile gegenüber Wasser und neutralen Salzlösungen Dauertemperaturbeständigkeit bis 60 °C Druckbeständigkeit bis 29 MPa (290 kp/cm ²)
Asbestfreie gewickelte und geschichtete Weichstoffpackungen gem. TGL 5868/02 werden gegenwärtig nicht produziert. Es wird angestrebt, die gewickelten und geschichteten Weichstoffpackungen generell durch Flachdichtungen für ruhende Maschinenteile bzw. durch geflochtene Weichstoffpackungen nach TGL 5868/01 für bewegte Maschinenteile zu ersetzen. Zur Substitution für die gewickelten und geschichteten Weichstoffpackungen verweisen wir deshalb auf die vorstehend genannten Produkte bzw. auf den Abschnitt Substitution Flachdichtungen.		
Für spezielle Anwendungsfälle stehen außerdem noch folgende asbestfreie Produkte zur Verfügung:		
- PTFE-Dichtungsschnur Art.-Nr.: 0220	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Dresden 8017 Dresden	Abdichtung gegenüber fast allen Medien Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 1 MPa (10 kp/cm ²)
- PTFE-Dichtungsband Art.-Nr.: 0210	dto.	Abdichtung gegenüber fast allen Medien Dauertemperaturbeständigkeit bis 300 °C Druckbeständigkeit bis 10 MPa (100 kp/cm ²)
- Weichmetallpackung Art.-Nr.: 2700	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig BT Radebeul 8122 Radebeul	Abdichtung von Hydraulikanlagen Packung aus gedrehten Weichmetallfäden mit Hanfgarn umflochten Dauertemperaturbeständigkeit bis 60 °C Druckbeständigkeit bis 25 MPa (250 kp/cm ²)
- Schaltkastendichtung Art.-Nr.: 3020	dto.	Ruhende Abdichtung in der Elektroindustrie Packung aus Baumwollgarn Dauertemperaturbeständigkeit bis 60 °C
- Gewebekolbenringe Art.-Nr.: 5300	dto.	Kolbendichtung gegenüber Wasser und neutralen Salzlösungen Ringe aus Baumwollspezialgewebe Dauertemperaturbeständigkeit bis 100 °C Druckbeständigkeit bis 4 MPa (40 kp/cm ²)

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Graphit-Ringe Art.-Nr.: 5800	Fa. Erich Schulz 8803 Hainewalde	Abdichtung von Armaturen gegenüber Dampf, neutralen Gasen u. Säuren Dauertemperaturbeständigkeit bis 600 °C Druckbeständigkeit bis 1,2 MPa (12 kp/cm²)
- Kernmantel-Füllstrick für Fülldichtungen KMS	VEB Vereinigte Netz- u. Seilwerke Heidenau BT Kamenz 8290 Kamenz	Abdichtung von ruhenden Teilen gegenüber Lösungsmitteln, Olen u. Teeren Baumwollschur mit synthetischen Fasern Dauertemperaturbeständigkeit bis 100 °C
- Kernmantel-Füllstrick nach TGL 16-657047/01- 04	dto.	Abdichten von Fugen beim Fenster- u. Türeineinbau sowie von Außenwandfugen u. Stoßfugen im Hoch- u. Tiefbau Ausstrickmaterial bei Rohrmuffen in Abwasserleitungen

Es muß darauf hingewiesen werden, daß für bestimmte Anwendungsfälle die angegebenen Grenzwerte für die Temperatur- und Druckbeständigkeit überschritten werden können. Besonders die Druckbeständigkeit wird wesentlich von der konstruktiven Gestaltung der Stopfbuchse mitbestimmt. Deshalb stellen die angegebenen Werte für die Druckbeständigkeit nur Richtwerte dar. Ausgehend von den konkreten Einsatzbedingungen ist eine Abstimmung zwischen Hersteller und Anwender unerlässlich.

Vom VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig wird die Produktion von Packungen aus Aluminium-Silikatfaserzwirn vorbereitet.

5. Substitution asbesthaltiger Filtermaterialien

Auf Grund der speziellen adhäsiven Eigenschaften wird Asbest einer Vielzahl von Filtern zugesetzt, wobei der Asbestanteil abhängig ist vom Verwendungszweck. Asbesthaltige Filtermaterialien werden insbesondere in der pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Eine Gefährdung durch asbesthaltige Stäube ist vor allem bei der Auswechselung, insbesondere von losem Filtermaterial, gegeben.

Auf Grund der speziellen Forderungen, die an die einzelnen Filter gestellt werden, ist z.Zt. ein genereller Ersatz des Asbestes noch nicht möglich. In der Literatur werden sowohl für die Luftfiltration als auch für die Flüssigkeitsfiltration bereits technisch ausgereifte Substitutionsmöglichkeiten, wie Einsatz von Naturfasern (Baumwolle), Kunststofffasern, Glasfasern, Zellulosefasern, Mineralfasern sowie Membranfilter angegeben.

In der DDR stehen z.Zt. folgende asbestfreie Filtermaterialien für die Gas- und Flüssigkeitsfiltration zur Verfügung:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Glasfaserfilterpapiere Neukafil 13-90	VEB Feinpapierfabriken Neu Kaliß 2807 Neu Kaliß	Luftfiltration Dauertemperaturbeständigkeit bis 180 °C Abscheidung von Aerosolen Dauertemperaturbeständigkeit bis 180 °C
Neukafil 14-120		Flüssigkeitsfiltration Dauertemperaturbeständigkeit bis 240 °C
Neukafil 15-90		Flüssigkeitsfiltration Dauertemperaturbeständigkeit bis 600 °C
Neukafil NK I		Luftfiltration Dauertemperaturbeständigkeit bis 600 °C
Neukafil NK VIII		umfangreiches Sortiment in unterschiedlichen Formen, wie Rollen, Bogen, Rundfilter, Faltenfilter, Zuschnitte u. Abmessungen lieferbar
- Filtrak-Filterpapiere Filterpapiere für analytische Zwecke	VEB Spezialpapierfabrik Niederschlag 9303 Niederschlag	im analytischen Labor einsetzbar für die vorkommenden Fällungsformen sowohl für quantitative als auch für qualitative Analysen

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
Filterpapiere u. Filterkartons für techn. Filtrationen in Labors u. Betrieben	VEB Spezialpapierfabrik Niederschlag 9303 Niederschlag	
zur Filtration von Flüssigkeiten, wie organ. Lösungsmitteln, Wasser, sauren u. alkal. Lösungen, Emulsionen, Extraktlösungen, gelar- tigen Niederschlägen, Ölen		einsetzbar für verschie- denste techn. Filtra- tionen in der Getränkeindustrie (Spirituosen, Bier, Wein, Fruchtsäfte) Chemischen Industrie (Farbstoffe, Kraft- stoffe, techn. Öle, Lösungen)
		Pharmazeutischen Indu- strie (Seren, Injektionslös- ungen, Nähr- u. Ex- traktlösungen)
		Lebensmittelindustrie (Zuckerlösungen, Öle, Essig, Gewürze, Hefe, Kaffee, Tee)
		Kosmetischen Industrie Papierherstellenden In- dustrie
		Farben- u. Lackindustrie
		Gummiindustrie
		Kaliindustrie
		Wasserwirtschaft
		Galvanik
		Medizinischen Labors
		Luftreinigung
		Abscheidung von Aerozo- len
		Atemschutz
		Druck- u. Vakuumfiltra- tion
- KGD-Stützschicht	VEB Asbest- u. Filterplattenwerk Kleinreinsdorf 6601 Kleinreinsdorf	Schicht für Anschwemm- filtration
- Matten aus super- feiner Glaswolle Typen: S u. U	VEB Trisola Steinach 6406 Steinach	Flüssigkeitsfiltration; beständig gegenüber Säuren und Bakterien
- Superfeine Glas- watte	dto.	evtl. als Substitut für Filtrasit-Flocken geeignet

6. Substitution asbesthaltiger Kitte, Spachtel- und Vergußmassen

Die im Katalog aufgeführten Kitte, Spachtel- und Vergußmassen werden vorwiegend zum Abdichten, zum Vergießen und zum Spachteln im Bauwesen und im Maschinen- und Fahrzeugbau eingesetzt.

Mit einer Staubentwicklung und damit einer Gesundheitsgefährdung durch asbesthaltige Stäube ist besonders bei der mechanischen Nachbearbeitung, z.B. Schleifen der Spachtel, bei späteren Reparaturen und durch Verwitterung zu rechnen.

Die von den Herstellern in den letzten Jahren durchgeföhrten Versuche zum Austausch des Asbestes durch Mineralwolle, Glasfasern und andere Materialien führten zu ersten Erfolgen.

Einem generellen Materialaustausch stehen zum Teil aber technische Abnahmeverordnungen im Wege.

Folgende asbestfreie Kitte, Spachtel- und Vergußmassen stehen für die verschiedensten Einsatzgebiete zur Verfügung:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
1. Kitte		
1.1. aushärtende Kette		
- Isolatorenkitt HS	VEB Packitt Dresden 8053 Dresden	Kittungen an Isolatoren u. sanitären Armaturen
- Isolatorenkitt LB	dto.	Schaumstoffkitt für Piatherm, Schaumpoly-styrol, Malimoglasfaser-vlies, Kork, PUR-Schaum Temperaturbeständigkeit bis 600 °C
- Transformatorenkitt; Isolatorenkitt OFT	dto.	Kittungen an Ölschaltern, Transformatoren u. im elektrotechnischen Apparatebau
- Sockelkitt	dto.	Einkitten von Glühlampensockeln u. Radioröhren
- Gewindekitt "Antizin schwarz"	dto.	Abdichten von Rohrverbindungen für Temperaturen bis 120 °C
- Gewindekitt "Geka"	dto.	Abdichten von Verschraubungen u. Rohrverbindungen an Wasser- u. Heizungsanlagen
- Hochdruckkitt "braun 220"	dto.	Dichtungen an Flanschen, Gewinde- u. Turbinenteilfugen
- Feuerkitt 444	dto.	Kittungen an Heizungsanlagen, Kesseln u. Öfen

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Wärmeleitkitt "Geotherm 700"	VEB Packitt Dresden 8053 Dresden	Spezialkitt zur Wärmeübertragung an Rohrleitungen und Behältern
- Eisenkitt "Geofer"	dto.	Ausbessern von Rissen, Sprüngen, Lunkern, Schaumlöchern in Gußeisen u.a. Metallen
- Antizinkitt "weiß"	dto.	Abdichten von Metallfugen, Getrieben u. Flanschen
- Schleifscheibenkitt R	dto.	Aufkitten von Schleifkörpern
- Spezialkitt "Ferro-Rapid"	dto.	Abdichten von Muffen an Gußrohren
- Wasserkitt (Installationskitt)	dto.	Verkittung von Abflusrohren, Klosettanlagen, Waschbecken u. Kalt- u. Heißwasserleitungen
- Spezialkitt A	dto.	hochhitzebeständige Kittungen an Muffelöfen, Feuerzügen u. Rauchkanälen
- Spezialkitt für Glagit	dto.	Verkitten u. Befestigen von Glagit-Platten; Anwendung bei der Herstellung von Gipsleichtbauelementen
- Spezialkitt 1 B	dto.	Dichtungskitt für Rohrdurchdringungen an Dampferzeugern im Bereich hoher Temperaturen
- Glaskitt GP, GL	dto.	Verkitten von Glasscheiben
- Plastosit 28/68	VEB Vereinigte Klebstoffwerke Pirna 8300 Pirna	
- Chemieplast K 1200	VEB Schuhchemie Erfurt 5010 Erfurt	Klebkitt für Glas, Holz, Keramik, Metalle u. Duroplaste
- Säurekitte	VEB Lausitzer Granit 8503 Demitz-Thumitz	verschiedene Produkte Kittungen von Fußboden- u. Wandbelägen im Säurebau
- Havegit-Säurekitte Typen: S 46 S 43 S alci S 43 a	VEB Säureschutz Berlin 1185 Berlin	säuren- bzw. laugenbeständige Kitte enthalten z.T. Quarzmehl

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
1.2. plastisch bleibende Kitte		
- Cenusil NG 3800	VEB Chemiewerk Nünchritz 8401 Nünchritz	Abdichtungs-, Dichtungs- u. Fugenfüllmaterial
- Chemieplast M 1101 M 1302	VEB Schuhchemie Erfurt 5010 Erfurt	Abdichtungsmasse für Gummi, Glas, Holz u. Metalle sowie Plaste
- Dichtungskitt "Cegrolit-extra"	Fa. E. Fiedler 7033 Leipzig	Dauertemperaturbeständigkeit bis 700 °C
- Fugenkitt HWS	VEB Asol-Chemie Berlin 1130 Berlin	Fugenkitt im Bauwesen
- Thioplast Typen: K 114 + Härter P 5 K 230 + Härter SB 46	VEB Chemiewerk Greiz-Döla 6600 Greiz-Döla	plastoelastische Fugendichtungsmasse für Dehnungsfugen an Bauwerken u. zur Fugensanierung
- Thioplast Typ: K 1182 + Härter MC 1	dto.	dauerelastische Versiegelungsmasse zur Abdichtung und Einbettung von Thermoscheiben; Dichtungen an Keramik, Glas u. ähnlichen Werkstoffen
- Thioplast Typ: K 2 + Härter P 5	dto.	dauerelastische Bodenfugendichtungsmasse im Bauwesen, Schiffbau, Fahrzeug- u. Maschinenbau
- Thioplast Typ: K 2 + Härter SB 46	dto.	Anwendungsgebiete wie bei Thioplast K 2 + Härter P5, aber auch für senkrechte Fugen geeignet
2. Spachtelmassen		
- Spachtelstoff U 311	VEB Bitumen Arnstadt 5210 Arnstadt	Bauwerks- und Flächenabdichtungen
- Spachtelstoff U 315	VEB Dico-Werk Dresden 8047 Dresden	Anschlußabdichtungen; Fugenfüllungen; Verkleben von Pappen und Fliesen
- Antidröhnschmelzstoff I 353	VEB Teer- u. Bitumenwerk Neusalza-Spremberg 8713 Neusalza-Spremberg	Beschichtung im Fahrzeug-, Maschinen- u. Brückenbau zur Verminderung von Schwingungen u. zur Entdröhnung
- Spachtelmasse R	VEB Packitt Dresden 8053 Dresden	Abdichtung von Muffen in LA-Rohren

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Epasol Typen: SP 2 SP 4 SP 125	VEB Asol-Chemie Berlin 1130 Berlin	kalthärtender Klebspachtel für Metalle, keramische Werkstoffe u. Duroplaste
- Plastavis 241 S (1411)	VEB Plasta Erkner 1125 Erkner	
- Schutzwachs Typ: Fluid WT	VEB Wittol Wittenberg BT Autopflegemittel-fabrik Leipzig PB Radebeul 8122 Radebeul	Korrosionsschutz im Fahrzeug-, Maschinen- u. Gerätebau
- Korrosionsschutzmassen Typen: Kfz-Unterboden Karipol-Unterbodenschutz Expotekt I	dto.	Korrosionsschutzmasse für Karosserieböden u. Fahrgestelle an Kraftfahrzeugen

3. Vergussmassen

- Fugen-Vergußstoff 50 B 211	VEB Bitumenverarbeitung Rostock 2500 Rostock VEB Dachpappenfabrik Köpenick 1170 Berlin-Köpenick VEB Chemische Fabrik Dahlen 7262 Dahlen VEB Dico-Werk Dresden 8047 Dresden VEB Bitumen-Chemie Zwickau 9500 Zwickau	thermisch u. dynamisch gering belastbarer Fugenvergußstoff für Fundamente mit geringen Erschütterungen u. ähnlich beanspruchten Bauteilen
- Pflastervergußstoff F 221	VEB Heizöl-Vertrieb Magdeburg 3018 Magdeburg VEB Bitumen-Chemie Zwickau 9500 Zwickau	Vergießen von Fugen in Deckschichten aus Pflaster für Straßenverkehrsflächen bestimmter Belastungsklassen
- Schienenseitenvergußstoff G 231	VEB Chemische Fabrik Dahlen 7262 Dahlen	Vergießen von Fugen im Gleisbau
- Muffenvergußstoff R 232	dto.	Abdichtung von Rohrverbindungen bei wasserwirtschaftlichen Bauten
- Hochspannungs-Plastkabel-Vergußstoff I 233	dto.	Ausfüllen von Kabelgarnituren für Plastkabel 10 - 30 KV

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Decksplanken-Vergußstoff N 235	VEB Chemische Fabrik Dahlen 7262 Dahlen	Vergießen von Fugen zwischen Decksplanken
- Kaltvergußmasse KVM	VEB Packitt Dresden 8053 Dresden	
- Dehnungsfugenband	VEB Orbitaplast Karl-Marx-Stadt 9000 Karl-Marx-Stadt	Fugenabdichtungen im Bauwesen

Von den Anwendern ist beim Einsatz von asbesthaltigen Kitten, Spachtel- und Vergußmassen zu sichern, daß entsprechend TGL 30058/02 Schleifarbeiten möglichst naß durchgeführt werden. Ist eine Naßbearbeitung nicht möglich, ist der bei der Bearbeitung anfallende Staub an der Entstehungsstelle wirkungsvoll abzusaugen. Diese Gesichtspunkte sind auch bei späteren Reparaturarbeiten durchzusetzen.

Das Auftragen von asbesthaltigen Kitten, Spachtel- und Vergußmassen mittels Spritztechnologie ist gemäß TGL 30058/02 verboten.

7. Substitution asbesthaltiger Kunststoffe

Asbestfasern werden in Kunststoffen einerseits ausschließlich als Füllstoff und andererseits gleichzeitig zur Erzielung bestimmter Eigenschaften, z.B. Säurebeständigkeit, eingesetzt. Hieraus ergibt sich, daß eine Substitution z.T. möglich, zum anderen aber auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, z.B. bei Erzeugnissen mit erforderlicher Beständigkeit gegenüber Säuren. Bei den Produkten, bei denen Asbest als Füllstoff zur Streckung des Grundmaterials eingesetzt wird, dürfte die Substitution keine Schwierigkeit bereiten. Erste Versuche auf der Basis von Mineralwolle zum Ersatz der Asbestfasern in "Meladur"-Preßmassen sind abgeschlossen. Erprobungsergebnisse aus dem Anwenderbereich liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Generell ist von den Herstellern und Anwendern zu prüfen, ob eine Substitution durch folgende Werkstoffe möglich ist:

- Textilfasern, Textilfaserschnitzel oder -gewebe
- Zellstoff
- Glasfasern u. Glasseiden-Stapel
- Mineralwollefasern

Unter anderem stehen folgende asbestfreie Preßmassen und Schichtpreßstoffe zur Verfügung:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
1. Duroplastformmassen nach TGL 28870/10-34 u. 37-42		
- Didi-Preßmassen	VEB Stickstoffwerk Piesteritz BT Wittenberg 4602 Wittenberg	verschiedene Typen auf der Basis von Dizyandi- amidharzen Füllstoff: Holzmehl
- Meladur-Preßmassen	VEB Stickstoffwerk Piesteritz BT Wittenberg 4602 Wittenberg	verschiedene Typen auf der Basis von Melamin- harzen Füllstoff: Zellstoff
- Plastadur-Preßmassen	VEB Plasta Kunst- harz- u. Preßmassen- fabrik Erkner 1250 Erkner	verschiedene Typen auf der Basis von Phenol- harzen Füllstoff: Papier- schnitzel Textil- schnitzel Glasfasern
- Phenoplast-Preßmassen	VEB Plasta Kunst- harz- u. Preßmassen- fabrik Espenhain 7204 Espenhain	verschiedene pulverför- mige Typen auf der Basis von Phenolharzen Füllstoff: Holzfasern

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
2. Schichtpreßstoffe nach TGL 15372/01		
Schichtpreßstoffe auf der Basis von		
- Cellulosepapier mit Phenol-Kresol-Harz	VEB Schichtpreßstoffwerk Bernau 1280 Bernau	Lieferform: Halbzeuge, Tafeln, Rohre, Stäbe, Formteile
- Baumwollgrobgewebe mit Phenol-Kresol-Harz	dto.	dto.
- Baumwollfeingewebe mit Phenol-Kresol-Harz	dto.	dto.
- Baumwoll-Nähgewirke mit Phenol-Kresol-Harz	dto.	dto.
- Baumwollfeinstgewebe mit Phenol-Kresol-Harz	dto.	dto.
- Glasseidengewebe mit Epoxidharz	dto.	dto.
- Glasseidengewebe mit Silikonharz	dto.	dto.
Lack-Glasgewebe nach TGL 200-0012	VEB Isolierwerk Zehdenick 1434 Zehdenick	Lagenisolation in Spulen und Transformatoren Trennfolie beim Textilschweißen Isolation in Trockenöfen
Typen: Silikon Sigu Kyd Bi Po		Lieferform: Breite: 1000 - 1200 mm Länge: 100 - 200 m Dicke: 0,1 - 0,25 mm obere Temperaturbeständigkeit in Abhängigkeit vom Erzeugnis 130 - 180 °C

Bei verwendungsgerechter Lieferung der asbesthaltigen Kunststoffe ist eine Staubentwicklung beim Anwender kaum zu erwarten. Ist eine mechanische Bearbeitung dieser Produkte, wie Entfernen des Preßgrates, Schleifen, Bohren usw. erforderlich, kann es zu einer erheblichen Staubentwicklung kommen. Diese Arbeiten sind grundsätzlich im Bereich einer wirksamen Absaugung durchzuführen.

8. Substitution Reibmaterialien

Fast alle in der DDR hergestellten Reibmaterialien enthalten z.T. erhebliche Asbestanteile. Für den Asbestersatz in diesen Materialien stehen nach Angaben des Herstellers z.Z. keine anwendungsreifen Lösungen bei äquivalenter Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Zur Erzielung der notwendigen Parameter, wie Reibkoeffizient, Temperaturbeständigkeit und geringer Verschleiß unter den vielfältigen Belastungsbedingungen kann daher auf den Einsatz von Asbest bis zum Abschluß der Entwicklung von Substituten nicht verzichtet werden.

In der internationalen Literatur werden z.B. Metallpulver und Metall- oder Kohlenstofffasern als Substitute für Asbest in Reibmaterialien angegeben und über erste Erfahrungen hierzu berichtet. Auch in der DDR stehen für bestimmte Anwendungsfälle bereits jetzt asbestfreie Reibbeläge zur Verfügung. (s. u.)

Die gewebten Bremsbänder Cosid Typ 30/00 und Typ 30/15 sind entsprechend TGL 22702/02 für Neu- und Weiterentwicklungen nicht mehr zugelassen. Als Ersatz sind gewalzte Bremsbänder nach TGL 22702/01 bzw. formgepreßte Reibmaterialien mit geringerem Asbestgehalt einzusetzen. Grundsätzlich ist zur Verringerung der Gesundheitsgefahr bis zur Bereitstellung von asbestfreien Substituten auf den Einsatz von asbestarmen Reibmaterialien zu orientieren.

Der Hersteller ist nach eigenen Angaben in der Lage, Reibmaterialien generell zeichnungsgerecht zu liefern. Beim Anwender ist jedoch in vielen Fällen zur Einhaltung der für den Einsatzfall notwendigen Toleranzen eine weitere spanende Bearbeitung notwendig. Diese Bearbeitungsschritte sind im Bereich einer wirksamen Absaugung durchzuführen. Dabei sind Naßtechnologien anzustreben. Spanlose Trennverfahren sind spanabhebenden vorzuziehen.

Bei der Demontage von Reibmaterialien in Reparaturbereichen sind die Voraussetzungen für eine staubarme Beseitigung der verbrauchten Reibmaterialien und des Abriebs zu schaffen. Ein Ausblasen des Abriebs, z.B. mit Druckluft, ist verboten.

Folgende asbestfreie Reibmaterialien werden z.Z. hergestellt:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Cosid Typ 26/50	VEB Cosid-Kautasit-Werke Coswig 8252 Coswig	starres, gesintertes Reibmaterial auf der Basis eines Eisen-Graphit-Verbundwerkstoffes Spezialanwendungen im Maschinenbau
- Cosid Typ 26/61	dto.	dto.
- Cosid Typ 30/20	dto.	flexibles, gewebtes Baumwollbremsband Haltebremsen aller Art, z.B. im Fördermitteln Aufzügen Hebezeugen

9. Substitution Talkum u. talkumhaltige Produkte

Talkum wird auf Grund seiner Eigenschaften, wie Temperaturbeständigkeit, geringe Härte, Haftvermögen, Absorptionsfähigkeit und geringe Hygroskopie in vielen Produkten als Gleit- und Trennmittel, als Trägermaterial und auch als Füllstoff eingesetzt. Regelmäßige mineralogische Prüfungen des importierten Rohtalkums ergaben, daß das in der DDR zum Einsatz gelangende Talkum, bis auf wenige Ausnahmen, mit Asbest verunreinigt ist. Der Asbestgehalt beträgt bis zu 10 %. Liegt kein konkreter Nachweis über Asbestfreiheit vor, muß generell davon ausgegangen werden, daß Talkum Asbest enthält.

Da die Herstellung und Anwendung der talkumhaltigen Produkte überwiegend mit einer hohen Staubentwicklung verbunden ist, muß von allen Herstellern und Anwendern der Austausch von Talkum durch asbestfreie Materialien kritisch geprüft werden. Als mögliche Austauschstoffe bieten sich grundsätzlich alle physiologisch unbedenklichen pulverförmigen Materialien, wie amorphes SiO_2 , Kaolin mit geringem SiO_2 -Gehalt, Stärke, verschiedene Mehlsorten, Kreide, Kalzit (Kalziumkarbonat), Magnesia alba (Magnesiumhydroxidkarbonat) u. a. an.

Folgende Produkte sind u. a. bereits für bestimmte Einsatzgebiete als Austauschstoff für Talkum erprobt worden:

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
- Formpuder "Berco"	VEB Gießereibedarf Leipzig 7010 Leipzig	paraffingebundenes Kalzit
- Druckbestäubungspulver	VEB Leuchtstoffwerk Bad Liebenstein 6202 Bad Liebenstein	Gemisch verschiedener Metallsalze z.B. als Trennmittel in der Leder-, Gummi- u. Kabelindustrie
- Suprasil	VEB Chemische Fabrik Fährbrücke 9513 Bingenbach	amorphes SiO_2
- K 60 S	VEB Chemische Fabrik Fährbrücke 9513 Langenbach	amorphes SiO_2
- Maisstärke	VEB Maisanwerke Barby 3302 Barby	z.B. als Gleit- u. Trennmittel in der Lebensmittel-, Leder-, Gummi- u. Kabelindustrie
- Zink- oder Magnesiumstearat		z.B. als Gleit- u. Trennmittel in der Leder-, Gummi- u. Kabel- industrie
- Salzmünder Mahlkaolin	VEB Kemmlitzer Kaolin- u. Tonwerke Werk Salzmünde 4101 Salzmünde	z.B. als Gleit- u. Trennmittel in der Leder-, Gummi- u. Kabel- industrie (enthält SiO_2)
- Schneiderkreide "hart"	VEB Keramische Farben- u. Glasurenwerke Meißen BT VEB Schulkreidewerk Keilbusch 8251 Keilbusch	Ersatz für Schneider- kreide "weich"

Produkt	Hersteller	Bemerkungen
---------	------------	-------------

- Silikone VEB Chemiewerk Nünchritz Sprays, Emulsionen
8401 Nünchritz

Ist ein Ersatz von asbesthaltigem Talcum noch nicht möglich, sind die Forderungen der TGL 30058 mit aller Konsequenz einzuhalten.

Zur Vermeidung eines Gesundheitsrisikos durch asbesthaltige Stäube ist die Durchsetzung der folgenden technologischen und technischen Schutzmaßnahmen zu prüfen:

- Erhöhung des Mechanisierungsgrades bei der Verwendung von Talkum, z.B. Einsatz von Dosierzvorrichtungen
 - Tauchen der mit Talkum zu behandelnden Gegenstände in einer Talkum-Wasser-Emulsion
 - Pudern der mit Talkum zu behandelnden Gegenstände in einem geschlossenen System
 - Arbeiten mit Talkum im Bereich einer wirksamen Absaugung

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Teil I: Asbesthaltige Produkte	3
1. Astbesthaltige Baumaterialien	4
1.1. Asbestzementerzeugnisse	4
1.2. Feuerhemmende Baumaterialien	8
2. Asbesttextilien	10
2.1. Asbestgarne und -zwirne	10
2.2. Asbestschnüre	10
2.3. Asbestbänder	11
2.4. Asbestschläuche	11
2.5. Asbestgewebe	12
2.6. Asbestbekleidung	12
3. Asbestplatten und -papiere	14
3.1. Asbestplatten	14
3.2. Asbestpapiere	15
4. Dichtungen, Packungen	16
4.1. Flachdichtungen	16
4.1.1. Kautasit-It-Dichtungsplatten	17
4.1.2. Flachdichtungen aus Asbestplatten	20
4.1.3. Kombinationsflachdichtungen	20
4.2. Stopfbuchsenpackungen	21
4.2.1. Weichstoffpackungen, geflochten	22
4.2.2. Weichstoffpackungen, gewickelt und geschichtet	26
4.2.3. Dichtungen für spezielle Einsatzgebiete	29

5.	Asbesthaltige Filtermaterialien	32
5.1.	Filterplatten	32
5.1.1.	Filtrasit-Schichten	32
5.1.2.	Luftfilterkarton	33
5.2.	Loses Filtermaterial	33
5.2.1.	Filtrasit-Flocken	33
6.	Asbesthaltige Kitte, Spachtel- und Vergußmassen	34
6.1.	Kitte	34
6.2.	Spachtelmassen	34
6.3.	Vergußmassen	37
7.	Asbesthaltige Kunststoffe	38
7.1.	Asbesthaltige Preßmassen	38
7.2.	Asbesthaltige Kunststofferzeugnisse	38
7.3.	Schichtpreßstoffe	38
7.4.	Dachprofilplatte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz	39
8.	Cosid-Reibmaterialien	40
8.1.	Reibbeläge	40
8.1.1.	Bremsbeläge	40
8.1.2.	Scheibenbremsbeläge	41
8.1.3.	Kunststoffbremssohlen	41
8.2.	Bremsbänder	42
8.2.1.	Gewalzte Bremsbänder	42
8.2.2.	Gewebe Bremsbänder	43
8.3.	Kupplungsbeläge	44
9.	Talkum und talkumhaltige Produkte	45
Teil II: Substitutionsmöglichkeiten		48
1.	Substitution asbesthaltiger Baumaterialien	49
2.	Substitution Asbesttextilien	54
3.	Substitution Asbestplatten, Asbestpapiere	60
4.	Substitution Dichtungen, Packungen	62
4.1.	Substitution Flachdichtungen	62
4.2.	Substitution Stopfbuchsenpackungen	70
5.	Substitution asbesthaltiger Filtermaterialien	75
6.	Substitution asbesthaltiger Kitte, Spachtel- und Vergußmassen	77
7.	Substitution asbesthaltiger Kunststoffe	82
8.	Substitution Reibmaterialien	84
9.	Substitution Talkum und talkumhaltige Produkte	85